

De Factory-lijn

LOBADUR®

Cool, individueel, tijdloos – minimalistische industriële look dankzij zichtbetonlook

Het watergebaseerde systeem bestaat uit de primer LOBADUR FactoryBase en de verzegeling LOBADUR 2K FactoryStyle. Het behoudt de natuurlijke kleur en optische effecten van sierplamuur en biedt hierdoor veelzijdige ontwerpmogelijkheden voor een tijdloze industriële look. De emissiearme systeemopbouw verandert minerale egalisiemassa's in slijp vaste gebruiksvloeren met een hoge mechanische bestendigheid.



Waarom **eindklanten** overtuigd zijn van de LOBA Factory-lijn:

- Duurzame look – hoge bestendigheid tegen mechanische slijtage
- Gelijkmatic mat oppervlak
- Zeer emissiearme producten
- Verhoogde tredzekeerheid
- Eenvoudige en ongecompliceerde reiniging

Waarom **verwerkers** overtuigd zijn van de LOBA Factory-lijn:

- Uitstekende verwerkingseigenschappen – eenvoudig en veilig gebruik
- Tijdefficiënte opbouw in 2-laags systeem – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Inzetbaar op talloze plamuursels
- Bijzonder emissiearme, EMICODE® EC1 Plus
- Lage VOC-waarde, GISCODE W2 resp. W2/DD+
- Gecertificeerde slipweerstand conform DIN 51130, beoordelingsgroep R9

Bijzondere eigenschap

Het systeem LOBADUR FactoryBase en 2K FactoryStyle werden speciaal voor de veredeling van sierplamuur ontwikkeld. De primer zorgt voor een betrouwbare hechting van de lak op het plamuursel. De extramatte verzegeling behoudt de natuurlijke kleur van de egalisatiemassa en is bijzonder slijtbestendig.

Toepassingsgebied

Geschikt voor de veredeling van egalisatiemassa's die als gebruiksvloer zijn goedgekeurd. Voor intensief woongebruik en commercieel gebruik.



Hier vindt u de lijst van de door LOBA goedgekeurde plamuursels.

Toepassing



FactoryBase

Art. nr. 1751

Verkrijgbaar in 5 liter

GISCODE W2



2K FactoryStyle

Art. nr. 1743

Verkrijgbaar in extramat (5 kg)

GISCODE W2/DD+



Vorbereitung van de ondergrond

- Door LOBA goedgekeurde egalisatiemassa's conform de instructies van de fabrikant aanbrengen
- Ondergrond goed voorbereiden
- Plamuursel niet schuren, eventuele insluitingen gedeeltelijk met een scherp mes eraf stoten.

Primer

- 1x FactoryBase rollen
- Applicatie-apparaat: LOBATool lakroller microvezel 100-120
- Materiaalverbruik: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
- Droging min. 3 uur, pas verder verwerken als het oppervlak optisch uniform is opgedroogd, max. 24 uur

Verzegeling

- 2K FactoryStyle: massa schudden, harder 10:1 toevoegen en door schudden mengen
- 1x 2K FactoryStyle rollen
- Applicatie-apparaat: LOBATool lakroller microvezel 100-120
- Materiaalverbruik: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op:



Technische informatie
FactoryBase



Technische informatie
2K FactoryStyle

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Duitsland | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de