

2K Supra

ADVANCED
TECHNOLOGY

Keramikou zosilnený 2-zložkový polyuretánový lak na vodnej báze

Super rýchla Supra odolná voči škrabancom – po 12 hodinách plná záťaž podlahy !

Najodolnejší lak voči škrabancom na trhu - pre dlhodobú ochranu a vysokú plnivosť

Máte vysoké nároky? My tiež! Rozhodnite sa pre 2K Supra A.T. s optimalizovanou receptúrou a profitujte z extrémne odolnej a dlhobej podlahy. Využite časovú výhodu: Nalakovaná podlaha je už po 12 hodinách plne zaťažiteľná.

Optimalizovaná
receptúra



Preco sú koneční zákazníci o 2K Supra A.T. presvedčení:

- dlhodobo slúžiaca podlaha vďaka optimálnej ochrane voči škrabancom a s vysokou oteruvzdornosťou
- plne zatažitelná podlaha už po 12 hodinách
- veľmi chudobná na emisie
- vysoká nášlapná bezpečnosť

Preco sú podlahári z 2K Supra A.T. nadšení:

- vďaka optimalizovanej receptúre vynikajúci rozlív a nadržanie
- excelentná odolnosť voči škrabancom inovatívnym zosilnením keramikou
- vynikajúca odolnosť voči chemikáliám a oteru
- po 12 hodinách plná záťaž
- veľmi chudobná na emisie, EMICODE® EC1
- koeficient klzného trenia > 0,5 podľa DIN 18032 pre športové podlahy

Špeciálna vlastnosť

Keramikou zosilnený parketový lak zaručuje extrémne odolný povrch voči škrabancom a poskytuje dlhodobú ochranu.

Využitie

Perfektná pre náročné a vysoko frekventované podlahy, ako napr. v reštauráciách, obchodoch a športových halách. Vhodná na parkety, drevené podlahy, ako aj korok, linoleum a PVC-krytiny. Dosahuje koeficient klzného trenia podľa DIN 18032 pre športové podlahy. Pre extrémne silnú záťaž.

Použitie

- Podklad odborné vybrúsiť a odprášiť
- Naniesť základný lak podľa predpisov v technickom liste
- Prvý náter 2K Supra A.T. s lakovacím valcom LOBATOOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikroválkno 100–120
- Medzibrus najskôr po 4 hodinách s dierovaným padom LOBASAND zr.180 alebo jemnejším pre polomatnú variantu alebo dierovaným padom zr.120 pre matnú variantu
- Druhý náter 2K Supra A.T. s lakovacím valcom LOBATOOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikroválkno 100–120
- Spotreba na každý náter: 100–120 g/m² lakovacím valcom LOBATOOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikroválkno 100–120



Art. Nr. 11465

Dodáva sa matný
a polomatný (5kg)

GISCODE W3/DD+



LoBa GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIN-Grundsätzen
Z-157-10-2



LOBA je vždy na Vašej strane a stará sa svojimi radami a prácou o Váš úspech. Naši skúsení aplikační špecialisti Vám poskytnú individuálne poradenstvo pri Vašich projektoch a náš kompetentný servisný tím je rýchlo na mieste, ak potrebujete praktickú podporu priamo v mieste použitia. Takto idete od začiatku na istotu a viete, na koho sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

Detailné informácie, pokyny pre spracovanie a odporúčanie pracovného postupu treba zohľadniť.

Technické informácie



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Nemecko | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de
CS JANSER, s.r.o., zastúpenie LOBA pre SR | Vajnorská 135 | 831 04 Bratislava | Tel.0911 417 400 | janser@janser.sk