PreTone

Várias cores

COLORAÇÃO

Produto base água para coloração de pisos. Intensificação da cor com óleos coloridos Ao acentuar a estrutura e os veios da madeira, é possível obter efeitos de cores vivas.

- Para cores consideravelmente mais fortes
- Redução de amarelamento específico de óleo
- Aplicação simples e segura
- Livre de solventes
- Possibilidade de combinações, praticamente ilimitadas, de cores
- Odor neutro

Área de aplicação:

Para madeiras em estado bruto, bem lixadas. Através da combinação do umedecimento e da pigmentação obtém-se efeitos de cor mais intensos, especialmente em tonalidades claras. A combinação com o LOBA 2K ImpactOil Color e o LOBA 2K Intensive Color permite obter inúmeros efeitos de cor. As inúmeras possibilidades de configuração permitem criar soluções personalizadas.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10612	2,5 l	6	144

Todas as cores estao disponiveis em latas de teste.

Teor de sólidos	4,5 ±2%
Ingredientes	Água, pigmentos, tensioactivos não iónicos, conservantes
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso. Nenhum material perigoso conforme ADR.
GISCODE	W1

900127 Branco | 900005 Preto | 800190 Castanho | 700008 Mocha | Aço

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

25/02/2024

Instruções de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Agitar bem o material.
- A tonalidade própria da madeira utilizada, a sua estrutura e porosidade, bem como a fineza do lixamento têm um grande impacto sobre a tonalidade final obtida. A realização de testes prévios à aplicação final é recomendada para verificar a tonalidade alcançada. Cheque se o resultado atende às exigências do cliente.
- Por meio da impregnação posterior, as irregularidades do piso de madeira são, geralmente, realçadas. Para um aspeto uniforme, é necessário um pré-tratamento cuidadoso e homogêneo.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Bomba pulverizadora LOBA e mop fixo de microfibras LOBA 100-120 como limpador / aprox. 100-120ml/m² (8-10m²/l). Quebrar fibras de madeira levantadas durante a noite, após a secagem, com a máquina rotativa monodisco e o pad especial LOBA verde.

TEMPO DE SECAGEM

- Secagem durante a noite. O óleo deve ser aplicado dentro de 24 horas.

PRODUTOS ADEQUADOS PARA A IMPREGNAÇÃO SECUNDÁRIA:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

APLICAÇÃP COM ROLO TRAVADO

- Despejar o PreTone sobre o piso e espalhar uniformemente com o rolo de microfibras LOBA 100-120.
- Em seguida, nivelar com o rolo de microfibras LOBA 100-120 na direção dos veios, partindo do princípio de que a primeira demão já foi completamente absorvida pela madeira. Aplicar mais produto se necessário.
- Trabalhar por seções.
- Secagem durante a noite.
- Alisar a superfície com um monodisco utilizando o LOBASAND SpecialPad verde (eliminar grãos arrepiados) e em seguida remover o pó do lixamento.
- Dentro de 24 horas, impregnar a superfície com a tonalidade pretendida de LOBA 2K ImpactOilColor ou LOBA 2K IntensiveColor. Aplicação conforme a Informação Técnica do produto.

UTILIZAÇÃO DE SPRAY PULVERIZADOR

Especialmente em superfícies maiores, a utilização do spray pulverizador LOBA proporciona uma economia de tempo consiverável, além de ser uma maneira mais ergonômica de trabalho. A utilização do spray pulverizador deve ser efetuada por 2 pessoas, pois o material deve ser homogeneizado imediatamente após ser pulverizado. Em áreas contíguas com mais de 100m², devem ser usados 2 ou mais aparelhos.

- Antes do início dos trabalhos, as áreas adjacentes, como, p. ex., portas, rodapés, etc., devem ser cobertas com fita de pintor adequada.
- Manter o bocal num ângulo e distância constante em relação à superfície e pulverizar o PreTone em faixas uniformes e finas de aprox. 100-120ml/m². Depois de aplicar em uma faixa, nivelar imediatamente com a mop fixa de microfibra LOBA.
- Deixar secar durante a noite, min 12h.
- Homogeneizar a superfície com uma máquina rotativa monodisco com o pad especial LOBA verde (para quebrar fibras de madeira levantadas) e aspirar em seguida o pó resultante do processo.
- Dentro de 24 horas, aplicar na superfície LOBA 2K ImpactOilColor na tonalidade de cor escolhida ou LOBA 2K IntensiveColor, aplicação conforme a Informação Técnica do produto.

25/02/2024

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Colagem de bordas: Tacos que ainda não tenham sido fixados, réguas de assoalho, pisos industriais ou tacos/assoalhos para pisos aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de umidade (p. ex. faia), apresentando alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente durante a colocação do piso de maderia (umidade do ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento rachamento das juntas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024