ProColor

Várias cores

COLORAÇÃO

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

A coloração sem resíduos

Coloração de base solvente para pisos em madeira. Seca independentemente das condições climáticas e sem resíduos, podendo, por isso, ser aplicado verniz aquoso LOBA por cima e sem qualquer problema.

- Versátil
- Aplicação simples e segura
- Todas as opções podem ser misturadas entre si
- Combinações variadas

Área de aplicação:

Para a coloração profissional de pisos em madeira.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
11012	750 ml	12	432

Todas as cores estao disponiveis em latas de teste.

Teor de sólidos	5 ±2%
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 18 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Não é sensível a congelamento
GISCODE	G1



Transparente | 800147 Jatobá | 800145 Kambala | 800099 Mogno | 700133 Papiro | 800132 Carvalho escuro | 900005 Preto | 800149 Sucupira

800150 Wengé | 900126 Branco

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

25/02/2024

Instruções de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Agitar bem o material.
- A tonalidade própria da madeira utilizada, a sua estrutura e porosidade, bem como a fineza do lixamento têm um grande impacto sobre a tonalidade final obtida. A realização de testes prévios à aplicação final é recomendada para verificar a tonalidade alcançada. Cheque se o resultado atende às exigências do cliente.
- As instruções da LOBA sobre lixamento para colorir pisos em madeira devem ser respeitadas.
- Antes da utilização das opções de cor, aconselhamos efetuar testes para avaliar se foi obtida a tonalidade de cor e o efeito visual pretendido. As cores podem ser misturadas entre si. Clarear ou reduzir a capacidade de cobertura é possível através da adição da opção transparente. Para uma cor uniforme, é necessária uma saturação de pigmentos, uma diluição pode, por isso, ser efetuada com um máximo de três partes sem cor para uma parte com cor.
- Se for necessária mais que uma embalagem, para grandes superfícies, então deve-se misturar a quantidade total num recipiente único antes do início dos trabalhos.
- Em superfícies enxarcadas não é possível recuperar, futuramente, o estado original destas, devido à penetração profunda nos pigmentos na madeira.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Para clarear a tonalidade de uma cor ou reduzir a capacidade de cobertura, misturar com a opção transparente. No máx. 3 partes de transparente para uma parte de cor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Espátula para superfície LOBA / aprox. 30-50ml/m² (20-33m²/l ou 15-20m²/embalagem) ou
rolo de microfibras LOBA 60-80 como boneca (não como rolo) / aprox. 30-50ml/m² (20-33m²/l ou 15-20m²/embalagem) conforme a capacidade de absorção da base. Em superfícies molhadas, o consumo aumenta até ao dobra da quantidade.
Nivelar com disco special LOBA bege.

Para uma intensificação da coloração é possível um humedecimento prévio. Para tal, respeitar obrigatoriamente as nossas dicas e truques técnicos: "Holzböden wässern und mit ProColor colorieren" ("Humedecimento de pisos de madeira e coloração com ProColor").

TEMPO DE SECAGEM

- Pode ser envernizado por cima, no mínimo, após 12 horas.

VERNIZES ADEQUADOS PARA ACABAMENTO:

Até tráfego intenso:

- EasyFinish.
- Viva.

Para tráfego muito intenso:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

SELAR FENDAS:

ATENÇÃO!! Nem todos os materiais de selagem de fendas são adequados. De forma a evitar problemas, aconselhamos a que utilize o LOBA EasyFill, VivaFill ou, alternativamente, a solução de enchimento de fendas LOBA Fugenkittlösung.

UTILIZAÇÃO PARA PARQUET E PISOS EM MADEIRA:

(todas as tonalidades, exceto branco sobre carvalho e outras madeiras que contenham taninos):

- Lixar bem a superfície, [ter em atenção folheto LOBA "Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden" (Instruções de lixamento: Colorir pisos de parquet)].
- Aplicar ProColor por secções.
- Eliminar o excesso com o disco (disco special LOBA bege) até obter uma superfície uniforme. (Usar um disco para cada 10m²).
- Secagem durante 12 horas.
- Aplicar três demãos de verniz aquoso LOBA com rolo.

PROCOLOR BRANCO SOBRE CARVALHO E OUTRAS MADEIRAS QUE CONTENHAM TANINOS:

- Lixar cuidadosamente a superfície, [ter em atenção folheto LOBA "Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden" (Instruções de lixamento: Colorir pisos de parquet)].
- Aplicar ProColor por secções.
- Eliminar o excesso com o disco (disco special LOBA bege) até obter uma superfície uniforme. (Usar um disco para cada 10m²).
- Secagem durante 12 horas.
- Aplicar o LOBA PrimaSeal Plus com rolo.
- Secagem durante aprox. 2 horas.
- Aplicar duas demãos de verniz aquoso LOBA com rolo.

25/02/2024

Instruções de aplicação

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No caso de pisos antigos, em alternativa à espátula, usar o rolo de microfibras LOBA 60-80 como espalhador (não como rolo).

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Limpá-los com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: soldar, fumar, ter chama exposta, etc., na área próxima a aplicação. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente , tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham sido resfriados, quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter as embalagens do produto bem fechadas. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

25/02/2024