2K Intensive
Transparente

PRIMER

Primer bicomponente à base de óleo com alto teor de sólidos, para pisos em madeira Obtém-se um aspecto oleado debaixo de vernizes devido a um reforço da cor. Aplicação fácil e segura. Funciona em combinação com todos os vernizes LOBA de todos os graus de brilho.

- Intensificação considerável da cor da madeira
- Livre de cobalto e butanona
- Combina o aspecto oleado com as vantagens dos pisos envernizados
- Aplicação simples e segura
- Sem rugosidade da madeira
- Sem efeito de colagem de bordas

Área de aplicação:

Adequado para praticamente todos os tipos de madeiras europeias e exóticas. Atenção para a lista de madeiras da LOBA, disponível em www.loba.de. Em caso de dúvida entre em contato conosco. Para uma cobertura completa, o produto deve ser aplicado duas vezes.

Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-192

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
11053	600 g	4	320
	2,5 kg	4	120

Teor de sólidos	93 ±2%
Viscosidade DIN 4	19 ±2s
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 12 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Não é sensível a congelamento
GISCODE	Ö40/DD+

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Mexer a massa, adicionar o endurecedor na relação de 5:1 e utilizar o misturador de tinta LOBA para misturar. Se pretende misturar quantidades parciais, utilize o copo medidor LOBA ou pese as mesmas. Após a mistura, utilize o produto em até 2 horas.
- No caso de condições de umidade relativa do ar de 50% ou superior, é importante garantir uma circulação do ar através de ventiladores.
- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Mexer bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Rolo de microfibras para óleo LOBA 60-80 / aprox. 20-40 g/m² (25-50 m²/kg) podendo variar de acordo com capacidade de absorção da base.
Equalizar com pad especial LOBA bege.

LIXAMENTO INTERMEDIÁRIO

Não realizar lixamentos intermediários sobre o primer.

TEMPO DE SECAGEM

- Pode ser revestido, no mínimo, após 12 horas.
- Em caso de atraso no tempo de secagem estabelcido, é necessário aguardar pela secagem completa.

VERNIZES ADEQUADOS PARA ACABAMENTO:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

RECOMENDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO COM ROLO:

- Aplicar uma camada fina de primer com o rolo de microfibras LOBA 60/80.
- Após um tempo de aplicação de aprox. 30-60 minutos, homogeneizar com uma máquina rotativa monodisco com o pad especial LOBA bege, retirando completamente o excesso.
- Deixar secar durante, no mínimo, 12 horas.
- Aplicar verniz base água LOBA com o rolo (conforme Informação Técnica).
- Realizar o lixamento/polimento intermediário com um disco abrasivo LOBA e uma lixa abrasiva P240 por baixo.
- Aplicar verniz base água LOBA com o rolo (conforme Informação Técnica).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Caso não seja obtida uma saturação das fibras devido a uma quantidade de aplicação insuficiente, por exemplo, no caso de uma aplicação única com espátula, surge um acinzentamento da madeira.
O excesso de material deve ser eliminado completamente durante a homogenização. É possível que existam tempos de secagem superiores em madeiras exóticas específicas.
Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

25/02/2024

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Limpá-los com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Colagem de bordas: Tacos que ainda não tenham sido fixados, réguas de assoalho, pisos industriais ou tacos/assoalhos para pisos aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de umidade (p. ex. faia), apresentando alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente durante a colocação do piso de maderia (umidade do ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento rachamento das juntas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024