VivaFill

MASSA DE ENCHIMENTO DE FENDAS

Capacidade de enchimento ideal - sem odor desagradável.

Ligante base água para preparação de massa de calafeto. Para preparação de massa de calafeto.

- Consumo reduzido, muito eficiente
- Odor neutro
- Secagem rápida
- Aplicação simples e segura
- Valor VOC reduzido, GISCODE W2+
- Emissões muito baixas, certificação EMICODE® EC1

Área de aplicação:

Para selagem de juntas e pequenos danos em pisos em madeira colados, pisos antigos com juntas muito largas e com sujidade, bem como construções de madeira pregadas ou parafusadas, não são, geralmente, calafetados, uma vez que a massa de enchimento após seca poderá partir, pelo menos parcialmente.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
11511	5 l	4	128

Teor de sólidos	20 ±2%
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 12 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	W2+

25/02/2024

Instruções de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Espátula para superfícies LOBA / aprox. 50 ml/m² (20 m²/l). O consumo pode variar dependendo da largura das fendas.

TEMPO DE SECAGEM

- Em fendas finas, o lixamento pode ser efetuado, no mínimo, após 20 minutos.
- Em renovações com fendas extremamente grandes, deixar secar durante a noite.
- O tratamento adicional com os sistemas de tratamento de superfícies aconselhados pode ser efetuado, no mínimo, após 60 min.

SISTEMAS ADEQUADOS PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES:

- Todos os sistemas de selagem e de óleo LOBA.

UTILIZAÇÃO:

- Após a lixamento médio (p. ex., grão 60) e antes do lixamento fino (p. ex., grão 100).
- Aplicar uma massa pastosa e suave no produto com uma poeira abrasiva de madeira, o mais fina possível, do tipo de madeira correspondente.
- Quanto mais fina for a poeira abrasiva, mais fácil será aplicar a massa com a espátula e melhor será a aderência nas fendas.
- Antes do lixamento fino, todo o piso deve ser espatulado.
- No caso de fendas maiores ou danos, repetir o procedimento após a secagem.
- Eliminar cuidadosamente os restos da superfície.
- Após a secagem, eliminar os resíduos existentes sobre a superfície com um lixamento (lixamento fino).

Dica: Um resultado de cor perfeito é obtido através de uma relação de mistura por peso de 1:10 (peso de pó de amoladura para solução de selagem de fendas).

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos com uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de corrente de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado.

Colagem de bordas: Sistemas de verniz base água apresentam, geralmente, uma tendência para unir as bordas. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar a criação de fendas irregulares e efeito de travamento associado: utilizar cola elástica, calafetar cuidadosamente utilizar primers adequados como, por exemplo, LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera compatível ao acabamento, as zonas de união dos revestimentos de madeira maciça. Tomar todas as medidas necessárias para que as condições climáticas durante a colocação do piso sejam constantes, em particular a umidade relativa do ar. (Recomanda-se avisar ao cliente). São especialmente afetados pisos antigos com danos prévios, colas instáveis, pisos aplicados com colas elásticas ou pregados, assoalhos, tacos, bem como pisos instalados em paralelo, ou colocado sobre o pisos aquecidos, ou ainda feito em madeiras com variações rápidas da umidade como, por exemplo, faia e ácer.

25/02/2024

Orientações gerais

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024