2K FactoryStyle
extra fosco

ACABAMENTO

Revestimento de poliuretano 2K à base de água para massas de nivelamento à base de cimento. Para circulação intensa.

- Emissões especialmente reduzidas com EMICODE EC1 Plus
- Superfície fosca uniforme
- Grande área de aplicação, também em áreas públicas, graças à segurança antiderrapante R9
- Rápido, graças à aplicação do sistema de 2 camadas (1x primário, 1x selagem)

Área de aplicação:

Adequado para o acabamento de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento autorizadas pela LOBA. Pode encontrar uma lista correspondente em: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Antiderrapante, conforme DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R9. Para uma carga elevada, em áreas de utilização privada e também comercial.

Dados do produto

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial — Comercial — Extremo

CÓDIGO DO PRODUTO			
11743	5 kg	2	96

Grau de brilho aprox.*	20
Teor de sólidos	38 ±2%
Viscosidade DIN 4	31 ±2s
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 12 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	Valor limite da UE para o produto (Cat. A/j): 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 40 g/l VOC(mistura com catalisador).

*O grau de brilho é medido a 60º sobre vidro. O mesmo depende da espessura do filme e condições climáticas (temp., HA rel.) durante a secagem. Estes valores são apenas para orientação.

25/02/2024

Instruções de aplicação

- A massa de nivelamento deve ser preparada conforme as instruções do fabricante relativamente à utilização direta.
- Agitar a mistura, adicionar o endurecedor na relação de 10:1 e agitar para misturar. Se pretende misturar quantidades menores, use o copo medidor LOBA ou pese as mesmas. Após misturar, o produto é utilizável durante uma hora.
- O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone e outras impurezas. As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Este produto é parte integrante dos Connected Systems da LOBA e Wakol para o acabamento de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento. Poderá encontrar as combinações autorizadas em www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Rolo de microfibras LOBA 100-120 / aprox. 100 ml(g)/m^2 = 10m^2/l(kg)

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima, com cuidado, no mínimo, após 4 horas.
- Circulação leve após 24 horas.
- Circulação máxima e cobertura após 5 dias.
- É possível cobrir mais cedo com LOBA Cover 400, para detalhes, ver Informação Técnica referente ao produto.
- Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%.

APLICAÇÃO:

Preparação:

- Aplicar massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento adequadas, conforme as indicações do fabricante. Em princípio, não polir as massas de nivelamento e, se necessário, remover possíveis inclusões com uma lâmina afiada.
- As massas de nivelamento possíveis podem ser consultadas na lista das massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento autorizadas: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Respeitar as respetivas informações técnicas do fabricante das massas de nivelamento.

Aplicação:

- Preparar corretamente a base e aplicar o primário FactoryBase, conforme informações técnicas.
- Deixar o primário secar durante, no mín., 3 horas, deixar secar completamente.
- Aplicar 1x verniz com rolo.

Para mais detalhes, consultar "Conselhos de composição de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento | envernizado".

Cuidados de conservação:

Conselhos detalhados para a limpeza e conservação podem ser encontrados nas instruções de conservação LOBA "Massas de nivelamento à base de cimento pintadas". Poderá igualmente encontrar as recomendações gerais e específicas de produtos em www.loba.de

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Resistência mecânica:

- Resistente contra cargas leves de arrastamento ou rolamento.

Líquidos:

- Numa configuração de sistema pintado, também se trata de um sistema respirável.
- Líquidos devem ser imediatamente removidos, pois uma exposição prolongada poderá levar a descolorações.
- Se surgirem danos no revestimento (arranhões, furos, cortes, etc.), líquidos poderão ser absorvidos de forma livre pela massa de acabamento.
- Dependendo da cor inerente da massa de nivelamento ou do revestimento da superfície, impurezas poderão sobressair de forma mais notória, p. ex., mancha escura de café sobre massa de nivelamento clara.

Apenas é permitido andar sobre a massa de nivelamento sem revestimento com protetores para calçado. Sujidades e humidade que afetem a massa de nivelamento podem ficar visíveis depois do tratamento da superfície.

25/02/2024

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Interações: Materiais com efeitos plastificantes, como, p. ex., bases de alcatifas, pés de mobília e rolos de cadeiras, podem causar amolecimentos e descolorações. Cargas com produtos de tinta de cabelo, pneus de borracha de carros, rodas motrizes, bicicletas e semelhantes podem causar uma alteração durável e irreversível da superfície.

As informações contidas nesta documentação e todas as outras indicações e conselhos que prestamos ao cliente são resultado da experiência adquirida até ao momento e referem-se às condições normais. Devido às várias possibilidades de aplicação e das condições de utilização, não desaconselhamos que o utilizador efetue experiências próprias ou que obtenha aconselhamento técnico através de conversações com o departamento técnico. Devem ser respeitados as recomendações dos fabricantes das massas de acabamento aplicáveis e as normas em vigor. A nossa responsabilidade assumida depende exclusivamente das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, nem pelo assessoramento do nosso Serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova Informação Técnica invalida a informação anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

Poderá encontrar mais indicações sobre o tema "pisos minerais decorativos de aplicação com espátula" no folheto da BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (Associação Alemã de Técnicos de Equipamentos e Interiores).

25/02/2024