SlipResist

添加剂

新

用于改善防滑特性的添加剂。 通过将 LOBA SlipResist 添加到最终的密封层中实现经认证的表面防滑性，这不仅扩展了密封剂的使用范围，同时还减少了库存成本。

- 经认证的防滑特性
- 添加剂对于防污特性没有负面影响
- 基于水的技术，无溶剂
- 使用安全简单
- 简化库存

使用范围:

最佳匹配所有的LOBA水性蒙护剂。



产品数据

产品编号		
11018	100 g	15

存储和运输

12个月的存储稳定性。
存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
没有ADR规定的危险品。

加工处理提示

- 用于最后一层涂料。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

达到符合 DIN EN 16165:2021-12 标准的防滑性能

以下涂料的评审组 R10：

-
- 2K Supra A.T. 哑光
- 2K Supra A.T. 半哑光
- 2K Duo 超哑光
- 2K Duo 哑光
- 2K Duo 半哑光
- 2K Fusion 哑光
- 2K Fusion 半哑光
- 2K Drive 超哑光
- EasyFinish 哑光

13/01/2024

加工处理提示

• EasyFinish 半哑光

以下涂料的评审组 R11：

•

• 2K UltraElastic 超哑光

• 2K InvisibleProtect

为获得 2K InvisibleProtect 结合 SlipResist 的 R11 级表面，需涂布三层。在此也可以通过一种底漆来替代第一层。

混合：

• 将 LOBA SlipResist 和涂料抖松。

• 在添加硬化剂之前混合双组分涂料，这样就可以使用分量量杯将所需材料与硬化剂混合。含有添加剂的混合料具有 14 天的储藏稳定性。

• 将一桶 100 g 加入到 5 l/kg 的涂料中。

• 注意：为了确保经过认证的滑动特性，必须严格遵守添加剂的添加量。

• 全面摇匀或搅拌(也可用 LOBA 颜料搅拌机进行机械搅拌)。

• 在规定的加工时间内使用与 LOBA SlipResist 混合的双组分涂料。无法确保更长时间的稳定性。

适用性：

可与经许可的涂料组合使用。涂料的加工技术特征、其产品可组合性以及干燥时间保持不变。请注意相应涂料的技术信息。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50 %，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

层间打磨：由于要涂布数层涂料，24小时之内可直接覆涂，无需打磨，超过了这个时间则必须打磨以确保层间附着力。涂布最后一遍之前进行打磨可得到平滑均匀的表面。每次打磨之后要仔细彻底去除打磨灰尘

使用或者不使用底漆：无论在什么样的木种上，底漆的使用都增加了涂布的安全性，确保表面没有滚痕。进一步的详细信息请参考LOBA公司最新产品目录上的底漆适用木材列表。

地板侧边粘连效应： 一般来说水性面漆发生地板侧边粘连效应的可能性较低。为了避免地板粘贴时产生不规则的接缝，可采取以下几种措施：使用抗剪切或牢固弹性地板胶铺装地板，用腻子仔细彻底填充接缝和空隙，使用相配的底漆，例如 LOBA EasyPrime水性底漆，铺装前用与复涂产品相匹配的封蜡预处理地板倒角接缝。采取措施让室内环境，特别是相对空气湿度保持恒定。(建议为客户提供详细咨询)。特别是有破损的旧地板、不牢固或弹性地板胶、用钉固定的拼花地板、木板、木材铺砌表面、工业拼花地板，平行铺装地板、地暖系统上的地板或对水分敏感的木种，如榉木、枫木，都较容易受到影响。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de