2K FactoryStyle
超级哑光

密封蒙护剂

2K水基聚氨酯涂层适用于水泥基流平砂浆。 适用于严重磨损。

- 排放特别低 - 含有EMICODE EC1 Plus
- 均匀的哑光表面
- 适用范围大，凭借防滑性R9也可用于公共区域
- 在双层系统(1层底漆，1层面漆)中使用，节省时间

使用范围:

适用于经 LOBA 许可的水泥基实用地面腻子的完善。相应的列表请参见网址：www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie。 防滑性符合 DIN EN 16165:2021-12 评审组 R9。 适用于住宅区以及商业应用中的强负荷。

产品数据

负荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

生活区 商用 极端

产品编号			
11743	5 kg	2	96

大致光泽度*	20
固体	38 ±2%
粘度DIN 4	31 ±2s
存储和运输	12个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	欧盟对产品的限制值(类别 A/j)：140 克/升(2010年)。 本产品所含VOC(有机化合物挥发性)最大为40 克/升(与固化剂混合)。

*在玻璃上按60°测量光泽度。它取决于涂膜厚度以及干燥期间的气候条件(相对空气湿度下的温度)。该值仅是参照值。

13/01/2024

加工处理提示

- 必须根据制造商说明为直接使用准备流平砂浆。
- 搅拌物料，按十比一的比例加入固化剂，通过摇晃混合。如果混合部分数量，应使用LOBATOOL量杯或称重。混合一小时后可进行处理。
- 地板必须干燥，无旧涂层、油、油脂、蜡、硅酮和其他污染物。理想的加工条件是：室温 +15°C - +25°C，地板温度 +15°C - +22°C，相对空气湿度 40% - 75%，材料温度 +18°C - +25°C，并且工作室通风充足。
- 不要把材料直接倒在地板上，请使用LOBATOOL涂料桶。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 该产品是 LOBA 和 Wakol Connected 系统的组成部分，用于完善水泥基实用地面腻子。经许可的组合请参见网

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子等，可能会导致漆膜的软化和变色。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对处理人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系应用技术部门获得技术支持。必须遵守所用腻子制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

更多关于主题“装饰性矿物腻子地板”的提示，请参见BSR联邦房屋与装潢协会宣誓专家联合会的说明书。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de