GapFiller
各种颜色

接缝密封剂

新

基于丙烯酸酯的弹性接缝密封剂/修补剂

- 填充能力非常强，收缩率低
- 可快速干透
- 弹性高
- 可打磨、可着色并且可用涂料、油和保养剂进行修整
- 不含溶剂，没有异味
- 粘性强

使用范围:

可被用于喷漆和涂油表面，例如木地板、拼花地板、软木衬块以及 PVC、CV、油布等均质铺层。用于封闭踢脚板、门柱和铺层过渡处的接缝。用于填充破损处、木材节孔、单个拼花地板接缝和暖气片管道的接口。用于重新粘起松开的拼花地板条。

产品数据

产品编号		
16227	310 ml	12

存储和运输	24个月的存储稳定性，注意容器压力。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。 没有ADR规定的危险品。
GISCODE	D1

枫木 | 榉树 | 橡树 | 浅色橡木 | 灰色 | 印茄木 | 银色 | 胡桃木

白色

没有颜色保证

16/01/2024

加工处理提示

- 粘合表面(接缝边)必须干燥、牢固、无油脂和无灰尘。
- 未固化的密封胶GapFiller可用水洗掉。
- 不要用于建筑物的伸缩缝、机械负载的接缝和不断受潮湿影响的区域。

涂布工具/涂布量

压力枪、推料枪 / 消耗量的计算方法如下：接缝宽度(cm) x 接缝深度(cm) x 接缝长度(cm) = 消耗量(cm³ 或 ml)。

干燥时间

- 30 分钟后形成漆膜。
- 可在4—6小时后修整。
- 可在隔夜干燥后打磨。

适用于后处理的产品：

可在干燥后用所有 LOBA 表面涂层和 LOBA 保养剂进行修整。

应用：

- 切掉料筒尖端并使用推料枪将 GapFiller 注入到接缝中。
- 表面可使用湿手指或批刀重新找平。
- 对较宽的接缝可能产生沉陷，在 4—6小时后可再次使用。
- 在施工和干燥期间，空气、基底和 GapFiller 的温度不允许下降到 +5°C 以下。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和50%的相对空气湿度，并且工作空间须谨慎通风，没有气流。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de