



2K ImpactOil Color

Různé barvy

OLEJ HIGH SOLID COLOR



Přírodní olej na podlahy pro nejvyšší požadavky

Barevný dvousložkový olej s vysokým podílem pevných částic na rostlinné bázi. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně umožňuje dosažení excelentní odolnosti. Tím je výrobek vhodný do veřejného a soukromého sektoru s nejvyššími nároky a dokonce i do vlhkých prostor. Olej velmi dobře penetruje do hloubky a dřevo je tím impregnováno. Póry dřeva ale zůstávají otevřené a dřevo tak může dýchat. Olej je určen pro vnitřní použití. Díky technologii LOBA 2K snížíte náročnost péče a současně dosáhnete vyšší odolnosti proti vodě a chemikáliím.

- Vhodné pro prostory, které jsou vystaveny zvýšené vlhkosti
- Časově nenáročná zpracování v rozpětí jednoho dne
- Nízká spotřeba, velká vydatnost
- 100% pevné - neobsahuje rozpouštědla
- Všechny varianty lze vzájemně mísit
- Bezpečné a snadné zpracování
- Certifikované protiskluzové vlastnosti pro pracoviště podle DIN EN 16165:2021-12
- Vhodné na dětské hračky podle EN 71-3

Rozsah použití:

K profesionálnímu barvení parket a dřevěných podlah. Prioritně vhodné pro listnaté dřeviny s hrubými póry (dub, jasan). Vhodné k prvotní impregnaci dřevěných podlah. Vhodné i do místností, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti, jako jsou koupelny, wellness apod. Protiskluzové vlastnosti podle DIN EN 16165:2021-12, posuzovaná skupina R10. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě pochybností konzultujte s výrobcem.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
10610	750 g	4	400

Všechny barvy dodáváme také ve vzorových dózách.
10610-90 / MusterSet / 13x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Složení

modifikované rostlinné oleje, pigmenty, sikaiva, suché příměsi bez obsahu kobaltu, voda


Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců.
Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.
Výrobek není choulavý na teploty pod nulou.

GISCODE

Ö10/DD+

Údaje o výrobcích

Základní barvy							
	900005 Černá	900126 Bílá	900148 Sedá				
Barvy dřeva							
	800099 Mahagon	800127 Orešák	800132 Kouřený dub	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antique Oak
Moderní barvy							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Písek	900146 Pearl	900147 Stříbrná

Nepřebíráme záruky za barvu

Pokyny ke zpracování

- Promíchejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a pečlivě promíchejte (i strojově promíchejte pomocí mísiče LOBATOOL). Pokud potřebujete smíchat menší množství, musíte složky odvážit. Po smíchání můžete s transparentním olejem pracovat 2 hodiny, s barevným olejem 1 hodinu.
- Povrch musí být odborně zbrúšen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.
- Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až +25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu +18°C - +25°C, max. vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.
- Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním průměru.
- Při jiných aplikačních metodách se mohou parametry, jako je doba schnutí a spotřeba, lišit.
- Materiál nevlivějte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálním dřevu broušenému stavební technikou vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.
- Dodržujte směrnici LOBA „Návod k broušení a kolorování parketových podlah“.
- Před použitím barevných variant doporučujeme testovací nanesení přípravku k posouzení docíleného barevného odstínu a celkového optického vzhledu. Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat. K zesvětlení nebo redukci kryvosti můžete přimíchat transparentní variantu. K dosažení rovnoměrného barevného vzhledu je nutné nasycení pigmentu, zředění proto

smíte provést maximálně třemi díly bezbarvého přípravku na jeden díl barevného.

- Pokud budete potřebovat na velké plochy více než jedno balení, musíte celkové množství před zahájením práce smíchat ve vhodné společné pracovní nádobě.
- V případě zavodněných ploch v důsledku hlubokého proniknutí pigmentů do dřeva není možné pozdější vrácení povrchu do originálního stavu.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Tento výrobek je součástí „Connected Systems“ společnosti LOBA a WAKOL. Schválené kombinace s lepidly na parkety WAKOL najdete v části „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

ŘEDIDLO

K zesvětlení barevného odstínu nebo k redukci kryvosti přimíchejte transparentní variantu. Max. 3 díly transparentního přípravku na jeden díl barevného.

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Stěrka LOBA / na žádost cca 30 g/m² (33 m²/l) v závislosti na savosti podkladu. Sjednotte povrch speciálním padem LOBA běžové barvy.

DOBA SCHNUTÍ

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 48 hodin.
- Úplné zatížení a zakrytí za 10 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBA Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.

Pokyny ke zpracování

VOLITELNÁ PŘEDBĚŽNÁ OCHRANA K DOSAŽENÍ SPECIÁLNÍHO EFEKTU

Pigmentové mořidlo:

- PreTone

APLIKACE STĚRKOU::

- Naneste olej stěrkou LOBA.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednotte povrch leštičkou a speciálním béžovým padem LOBATOOL.
- Naneste stěrkou druhou vrstvu oleje.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednotte povrch leštičkou a speciálním béžovým padem LOBATOOL.

POUŽITÍ NA PODLAHÁCH SE SPÁRAMI A NA PODLAHÁCH Z DŘEVĚNÝCH PRKEN-APLIKACE PADEM:

Nanášejte přípravek 2K ImpactOilColor přímo na speciální béžový pad LOBATOOL. S podporou leštičky olej vmasírujte. Egalizaci proveďte novým (suchým) speciálním béžovým padem LOBATOOL. Nechejte schnout přes noc. Nanášejte přípravek 2K ImpactOilColor přímo na speciální béžový pad LOBATOOL. S podporou leštičky olej vmasírujte. Egalizaci proveďte novým (suchým) speciálním béžovým padem LOBATOOL. Další informace o této technologii naleznete v naší příručce „Technické tipy a rady“, kterou naleznete na stránkách www.loba.de.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Není dovoleno nanášení nástřikem.

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle.

Namočené hadříky, podložky a další pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej v kombinaci s brusným prachem, hadříky apod. namočte vodou nebo uchovávejte v uzavíratelném kbelíku, resp. zlikvidujte nehořlavým způsobem – jinak hrozí nebezpečí samovznícení. Pracovní prostory během zpracování a schnutí pečlivě větrejte.

Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Connected Systems: Výrobky ověřené pomocí systému Connected Systems jsou optimalizovány tak, aby při správném zpracování nedošlo ke tmavému zbarvení, které je způsobeno chemickou reakcí mezi povrchovou úpravou a lepidlem.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.