PreTone
Různé barvy

BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ

Pigmentové mořidlo na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy. Zvýraznění barevných odstínů olejů. Zvýrazněním struktury dřeva a let je dosaženo živých barevných efektů.

- Pro výrazně sytější barvy
- Snižuje specifické žloutnutí olejů
- Bezpečné a snadné zpracování
- Neobsahuje rozpouštědla
- Téměř neomezené možnosti barevných kombinací
- Neutrální zápach

Rozsah použití:

Na neupravené, dobře vybroušené dřevo. Intenzivnějších barevných účinků se dosahuje pomocí kombinace vody a pigmentu, u lehkých barevných tónů. Perfektní v kombinaci s LOBA 2K Impact Oil Color & LOBA 2K Intensive Color.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
10612	2,5 l	6	144

Všechny barvy dodáváme také ve vzorových dózách.

Pevná tělesa	4,5 ±2%
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 36 měsíců. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.
GISCODE	W1

Bílá | Černá | Hnědá | Mocha | Steel

Nepřebíráme záruky za barvu

20/08/2025

Pokyny ke zpracování

- Povrch musí být odborně zbroušen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.
- Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až + 25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu+18°C - + 25°C, max. vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.
- Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním průměru.
- Materiál nevylívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálním dřevu broušenému stavební technikou vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.
- Dodatečnou impregnací jsou nepravidelnosti podkladu/ parket a dřevěných podlah obecně zintenzívněny. K dosažení rovnoměrného vzhledu je nutná pečlivá a homogenní vstupní příprava.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Postřikovač LOBA a lasička nebo lakový váleček LOBA mikrovlákno 100-120 k setření / cca 100-120ml/m² (8-10m²/l). Napřímená vlákna dřeva po vyschnutí přes noc srazte leštičkou parket a speciálním zeleným padem LOBA.

DOBA SCHNUTÍ

- Nechejte schnout přes noc. Olej musí být nanesen do 24 hodin.

VÝROBKY VHODNÉ K DODATEČNÉ IMPREGNACI:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

APLIKACE ROZETŘENÍM

- Rovnoměrně naneste přípravek PreTone lakovacím válečkem LOBA z mikrovlákna 100-120.
- Následně rozetřete lakovacím válečkem LOBA 100-120 ve směru vláken, pokud se již první nátěr kompletně vsákl do dřeva, přitom naneste další materiál.
- Pracujte po jednotlivých úsecích.
- Nechejte schnout přes noc.
- Vyhlaďte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBA (sražení postavených dřevitých vláken) a následně odstraňte prach z broušení.
- Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBA 2K ImpactOilColor nebo LOBA 2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.

APLIKACE NÁSTŘIKEM

Především u větších ploch představuje nástřik postřikovačem LOBA značnou časovou úsporu při současně ergonomickém pracovním postupu. Aplikace postřikovačem musí být provedena 2 osobami, protože materiál musí být ihned po nastříkání egalizován. V případě souvislých ploch větších než 100 m² musíte použít 2 nebo více přístrojů.

- Před zahájením práce musíte olepit bezprostředně sousední části jako jsou např. dveře, sokly apod. vhodnou malířskou páskou.
- Držte postřikovač v co nejrovnoměrnějším úhlu a vzdálenosti od plochy a postřikujte přípravek PreTone pruh vedle pruhu rovnoměrně v tenké vrstvě cca 100-120 ml/m². Jakmile nastříkáte pruh, musíte ihned poté egalizovat lasičkou LOBA.
- Nechejte schnout přes noc.
- Vyhlaďte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBA (sražení postavených dřevitých vláken) a následně odstraňte prach z broušení.
- Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBA 2K ImpactOilColor nebo LOBA 2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.

20/08/2025

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Protipožární ochrana:
Systémy vytvářející vrstvy:
Pro splnění podmínek schválení DIBt a dosažení třídy požární ochrany Cfl-s1 podle DIN EN 14342, tabulka 1, je požadována tloušťka suché vrstvy max. 100 µm pro laky a max. 50 µm pro tvrdé voskové oleje.
Systémy nevytvářející vrstvy:
Pro dosažení třídy požární ochrany Cfl-s1 podle DIN EN 14342, tabulka 1, je třeba dodržet nanášené množství 20 až 60 g/m².

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zabarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

20/08/2025