



# 2K FactoryStyle

## extra matný

KONZERVACE




Dvousložková 2K polyuretanová vrstva na vodní bázi pro cementové vyrovnávací tmely. Pro intenzivní namáhání.

- Mimořádně nízké emise s přípravkem EMICODE EC1 Plus
- Rovnoměrně matný povrch
- Široký rozsah použití i ve veřejných prostorách díky protiskluzovým vlastnostem R9
- Časově efektivní provedení použitím v systému se 2 vrstvami (1x základ, 1x konzervace povrchu)

### Rozsah použití:

Vhodné k zušlechtní cementových stěrek užitkových podlah, schválených výrobcem LOBA. Příslušný seznam najdete zde: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Protiskluzové vlastnosti podle DIN EN 16165:2021-12, posuzovaná skupina R9. K silnému namáhání v obytných prostorách a ke komerčnímu využití.



## Údaje o výrobcích

### Namáhání



### Č. POLOŽKY

11743



5 kg



2



96

Stupeň lesku cca*	20
Pevná tělesa	38 ±2%
Viskozita DIN 4	31 ±2s
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 12 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/j): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC(směs s tvrdidlem).

\*Míra lesku je měřena při 60° na skle. Závisí na tloušťce vrstvy a na klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí. Hodnoty jsou pouze orientační.

## Pokyny ke zpracování

- Vyrovnávací tmel musíte zpracovat podle údajů výrobce pro přímé použití.
- Protřeptejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a vmíchejte protřepáním. Pokud potřebujete smíchat menší množství, použijte odměrky LOBA nebo složky odvažte. Po smíchání můžete s výrobkem pracovat jednu hodinu.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případně staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15 °C až +25 °C, teplotě podlahy +15°C až +22 °C, relativní vlhkosti vzduchu 40 % až 75 %, teplotě materiálu +18 °C až +25 °C, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Tento výrobek je součástí systému Connected Systems LOBA a Wakol pro zušlechťování cementových stěrek pro užitkové podlahy. Schválené kombinace najdete na stránkách [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)
- Materiál dobře protřeptejte.

### ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

### NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Lakový váleček z mikrovlákna LOBA 100-120 / cca 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10 m<sup>2</sup>/l(kg)

### DOBA SCHNUTÍ

- Na plochu můžete opatrně vstoupit nejdříve za 4 hodiny.
- Lehké zatížení za 24 hodin.
- Úplné zatížení a zakrytí za 5 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBA Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.
- Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu.

### POUŽITÍ:

#### Příprava:

- Aplikujte vhodné cementové stěrky na užitkové podlahy v souladu s pokyny výrobce. Stěrky zásadně nebruste, příp. lokální vměstky odstraňte ostrou čepelí.
- Vhodné stěrky najdete na seznamu schválených cementových stěrek pro užitkové podlahy na stránkách: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Dodržujte příslušné technické informace výrobce stěrky.

#### Aplikace:

- Podklad správně připravte a naneste základovou vrstvu FactoryBase v souladu s technickými informacemi.
- Základovou vrstvu nechejte min. 3 hodiny schnout, vyčkejte do úplného uschnutí.
- Naneste válečkem 1 vrstvu laku.

Další podrobnosti viz „Doporučení struktury pro cementové stěrky pro užitkové podlahy | lakování“.

#### Péče k udržení hodnoty:

Podrobná doporučení k čištění a péči najdete v pokynech k péči LOBA „Lakované cementové vyrovnávací tmely“. Tato obecná a specifická doporučení k výrobku naleznete na stránkách [www.loba.de](http://www.loba.de).

### DŮLEŽITÉ POKYNY

#### Mechanická odolnost:

- Odolnost proti mírnému zatížení třením a odvalováním.

#### Kapaliny:

- Lakovaná systémová struktura je difuzně systém s difuzními vlastnostmi.
- Kapaliny okamžitě setřete, protože při delším působení může dojít k zabarvení.
- Pokud dojde k poškození filmu (škrábance, otvory, zářezy apod.), může dojít k ničím nebráněnému průniku kapalin do stěrky.
- V závislosti na vlastní barvě vyrovnávacího tmelu nebo povrchové úpravy jsou nečistoty patrnější, např. tmavá skvrna od kávy na světlém vyrovnávacím tmelu.

Na nenatřenou stěrku vstupujte pouze s nasazenými návleky na boty. Nečistoty a vlhkost, kterým je stěrka vystavena, mohou být po ošetření povrchu viditelné.

## Obecné pokyny

**Čištění pracovních nástrojů:** Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Vzájemné působení:** Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí mohou způsobit změknutí a zbarvení. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků. Dodržujte doporučení výrobce stěrkové hmoty a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

Další informace na téma „dekorativní minerální stěrky“ najdete ve směrnici spolkového sdružení soudních znalců pro místnosti a vybavení „BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.“