



# DeckFinish Color

## Různé barvy

KONZERVACE



### Dosáhněte další úrovně: Dlouhodobá ochrana proti záření UV a nepřízní počasí pro vaši terasu je tu!

1složková povrchová úprava na vodní bázi pro venkovní dřevěný povrch. Odborník na venkovní prostředí dodá vaší terase perfektní vzhled: V moderní šedé nebo ušlechtilé červenohnědé barvě dosahuje DeckFinish Color extrémně dlouhé životnosti navzdory nepřízní počasí, je odolný proti proslapání a proti chloru. Svým rychlým a snadným zpracováním navíc zkracuje robustní povrchová ochrana pracovní dobu.

- Hlubková ochrana před zářením UV, mrazem a mokrem
- Odolné proti chloru
- Bezpečné a snadné zpracování
- Dřevo není nutné zdršňovat
- Krátká doba schnutí
- Vhodné pro všechny druhy dřeva
- Vhodné na hladká i profilovaná prkna
- Použitelné v systému s přípravkem LOBA DeckPrepare

### Rozsah použití:

Vhodné na dřevěné terasy a venkovní podlahy. Protiskluzové vlastnosti podle DIN 51097, posuzovaná skupina A a DIN EN 16165:2021-12, posuzovaná skupina R10.

## Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
11842	5l	4	128

### Skladování a přeprava

Skladovatelnost 12 měsíců.

Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

### GISCODE

W3+



Světle růžová

Tmavě hnědá

Červeno-  
hnědá

Šedá

Nepřebíráme záruky za barvu

## Pokyny ke zpracování

- Optimální podmínky zpracování +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášejte na horké plochy nebo na plochy vystavené silnému slunečnímu záření, nanosená vrstva by mohla schnout příliš rychle. Nenanášejte, pokud je možné do 3 hodin od nanesení očekávat déšť.
- V případě pochybnosti využijte testovací plochu k vyzkoušení odolnosti, přilnavosti a vzhledu. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu dřeva, především pak u mastného, silně barevného dřeva a dřeva s vysokým obsahem pryskyřice.
- Materiál dobře protřepejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Zabraňte vytváření kapek na povrchu nebo rozetřete dohladka štětcem nebo kartáčem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

### NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

LOBA olejový kartáč, štětec / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Skutečná spotřeba materiálu se může lišit v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na intenzitě působení povětrnostních vlivů na povrch. V případě povrchu, který je vystaven silným povětrnostním vlivům, je nutné počítat s výrazně vyšší spotřebou materiálu.

### DOBA SCHNUTÍ

- Další zpracování za 2-3 hodiny, do 24 hodin.
- Lehké zatížení po zaschnutí přes noc.
- Možnost úplného zatížení za 48 hodin.

### VSTUPNÍ PŘÍPRAVA

- Doporučujeme provést vstupní přípravu přípravkem LOBA DeckPrepare k optimalizaci přilnavosti a k prevenci šednutí dřeva.

### PŘÍPRAVA:

#### První ošetření

- Připravte podklad podle požadavků pro „staré opotřebené podlahy“ nebo „nově instalované podlahy“ v technických informacích k výrobku LOBA DeckDegrayer.
- Aplikujte LOBA DeckPrepare podle technických informací.
- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí.
- Naneste LOBA DeckFinish Color
- Nechejte schnout min. 2 hodiny
- Naneste druhou vrstvu LOBA DeckFinish Color

#### Další ošetření

- Základní čištění přípravkem LOBA DeckDegrayer podle technických informací o výrobku
- Naneste přípravek LOBA DeckPrepare
- Nechejte schnout 1 hodiny
- Naneste přípravek LOBA DeckFinish Color

K trvalému zachování vzhledu doporučujeme každoroční nanesení základního nátěru a nanesení nové vrstvy na podlahu terasy.

## Obecné pokyny

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí jsou platné při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Nižší teploty a vyšší hodnoty relativní vlhkosti vedou ke zpomalení schnutí. Před dosažením finální tvrdosti nečistěte na vlhko. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Použití nátěru LOBA DeckFinish Color v kompaktní struktuře:** Nátěr LOBA DeckFinish Color je možné obecně použít bez přípravku LOBA DeckPrepare. Použití přípravku LOBA DeckPrepare výrazně vylepší přilnavost laku k podkladu a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost zpracování.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.