StylePrep

PŘÍPRAVA

nový

Disperzní základ bez rozpouštědel. Pro základní nátěr různých podkladů před aplikací LOBA StyleFloor.

Rozsah použití:

Vhodné pro stěrkové hmoty vhodné pro židle na kolečkách, PVC-linoleové podlahy (zbytková deformace podle EN ISO 2434-1 ≤ 0,15 mm), dlaždice a potěry. Soukromé až lehké komerční prostory, např. obytné prostory, kanceláře, kavárny a obchody.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS velmi nízké emise

CONNECTED SYSTEMS

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
12400	5l	4	128

Skladování a přeprava	Skladovatelnost 12 měsíců. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.
GISCODE	D1
2004/42/CE	Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 0 g/l VOC.

22/01/2026

Pokyny ke zpracování

- Podklad musí být pevný, trvale suchý, nosný, přilnavý a bez oddělovacích látek. Měkké nebo nepřilnavé vrstvy je třeba odstranit, trhliny uzavřít pevně. Povrch musí být hladký, rovný podle DIN 18202 tab. 3, řádek 4 a musí vykazovat rovnoměrnou savost.
- Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až + 25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu+18°C - +22°C, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Lakovací váleček z mikrovlákna 100-120 / 80-120 ml/m²

DOBA SCHNUTÍ

- min. 2 hodiny
- Při delším schnutí vyčkejte až do úplného zaschnutí.
- **Poznámka**: Příliš brzké přepracování může vést k prasklinám u LOBA StyleFloor, zatímco nedostatečné smáčení nebo poškození LOBA StylePrep může způsobit rozdílné savé chování, které se může projevit jako barevné rozdíly a tvorba skvrn.

PŘIHLÁŠKA

- Použijte rovnoměrně.
- Zajistěte úplné smáčení povrchu.
- Vyhněte se tvorbě louží.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí.

Informace v tomto dokumentu a veškeré další rady a doporučení, které poskytujeme k poradenství zpracovateli, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a vztahují se na normální podmínky. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití a podmínkám zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provádět vlastní zkoušky nebo si vyžádat technické poradenství konzultací s naším aplikačním oddělením. Dbejte na systém TTT „StyleFloor: minerální bezešvá podlahová krytina s charakterem“. Je třeba dodržovat doporučení výrobců užitných stěrek a platné normy, zejména údaje z TKB - listu 19 Svazu výrobců lepidel (Industrieverband Klebstoff e.V.) a informačních listů BEB 8.8, 8.9 a 8.10. Naše odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a není rozšířena těmito informacemi ani naším poradenstvím. Vydáním nové technické informace ztrácí stará platnost.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

22/01/2026