


# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Cover 400 g



Dampfdiffusionsfähige Schutzabdeckung aus Alttextilien (50%) und Altpapier (50%). Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett- und Holzfußböden.


- Atmungsaktiv
- Lacke und Öle können nahezu ungehindert aushärten

### Einsatzbereich:

Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett und Holzböden.

## Produktdaten

Art.-Nr.  
16280



## Verarbeitungshinweise

- Die Filzpappe wird mit etwa 10 cm Überlappung aufgelegt. Zur Sicherung ist eine oberseitige Verklebung der Stöße mit Klebeband erforderlich.

### Maße und Gewicht:

- **Flächengewicht:** 400g/m<sup>2</sup>
- **Materialstärke:** 0,8 bis 0,9mm
- **Breite:** ca. 100cm
- **Rolle:** ca. 50m
- **Rollengewicht:** 20 bis 22kg

### Wartezeit von der Applikation bis zur Abdeckung:

Die Zeiten gelten bei Raumtemperaturen von mindestens 20°C, maximal 65% relativer Luftfeuchtigkeit und ausreichender Belüftung.

- **LOBADUR® 2K WS Lacksysteme:** 24 Stunden
- **LOBADUR® 1K WS Lacksysteme:** 48 Stunden
- **LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent:** 24 Stunden
- **LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color:** 48 Stunden
- **LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 Stunden
- **LOBASOL® Markant:** 5 Tage

14/04/2022

## Verarbeitungshinweise

---

### Wichtige Hinweise

Kein Klebeband auf die Lack- oder Öloberfläche aufbringen.

Die Filzpappe bietet keinen Schutz vor Feuchteinwirkungen. Falls Feuchtigkeit auf oder unter die Abdeckung gelangt sind Schäden, wie z.B. Verfärbungen des Holzes, Quellungen und Verformungen der Parkettelemente zu erwarten.

Starke mechanische Beanspruchungen, bzw. starke Verschmutzungen der Oberfläche durch nachfolgende Gewerke können andere oder zusätzliche Schutzvorkehrungen, wie beispielsweise das Auflegen von Holzfaserplatten erfordern.

## Allgemeine Hinweise

---

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.