

PrimaSeal Plus



GRUNDING



Grunder til parket på alkoholbasis

- Sikker og enkel forarbejdning
- God spærrevirkning over for træets indholdsstoffer og gamle forureninger
- Intensiverer træets farve
- Godt pris-/ydelsesforhold

Anvendelsesområde:

Egnet til næsten alle europæiske og eksotiske træsorter. Følg LOBAs træsortsliste, som du finder på www.loba.de. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til fabrikken. Den kantlimende virkning af vandlakker reduceres. Ved korrekt lagte og forskydningsstærkt, eller fast-elastisk limede parket- og trægulve optræder der ingen bloklimninger.

Tekniske data

VARENR.			
11033	5l	4	128

Opbevaring og transport

Lagerstabil i 18 måneder
Ikke frostfølsom

GIS-KODE

G1

Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til +25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 75%, materialetemperatur +18°C - +25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- For at reducere faren for overdrevet opkvældningstryk anbefales det, at der maks. rulles 2 lag på om dagen.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
- Omrør materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på

www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA lakrulle Universal 100 / 100-120 ml (g)/m² = 8-10 m²/l (kg)

MELLEMSLIBNING

Grunding må ikke mellemslibes.

TØRRINGSTID

- Kan tidligst overlakeres efter 60 min.
- I tilfælde af tørreinhitorer skal du afvente fuldstændig tørring.

Henvisninger til brug

LAKKER DER ER EGNEDE TIL OVERLAKERING:

Normal belastning:

- Life.

Op til kraftig belastning:

- EasyFinish.
- Viva.

Op til særdeles kraftig belastning:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

ANVENDELSE TIL PARKET OG TRÆGULVE:

- Forbered underlaget korrekt.
- Rul grunder på i en mættet påføring.
- Tørring.
- Rul LOBA vandbaseret lak på.

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Sikkerhedsanvisninger: Ved forarbejdning og tørring af stærkt opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum skal udluftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. Hold materialebeholdere tæt lukkede. Opløsningsmiddelfølsomme byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra opløsningsmiddeldampenes påvirkningsområde.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.