

StyleFloor



GULVBELÆGNING



Sømløs mineralsk 2K gulvbelægning. For et stilfuldt, sømløst look - ideelt til renoveringer og skræddersyet design.

- Minimalistisk look takket være sømløst gulvdesign
- Meget lav installationshøjde - ideel til renoveringer
- Optimeret vedhæftning til mange substrater
- Korte nedetider takket være hurtig systemopsætning
- Individuelt design takket være en bred vifte af farver og anvendelsesteknikker
- Overfladeegenskaber til mange anvendelsesområder
- Særligt lav emission med EMICODE EC1 Plus
- Egnethed til stolhjul i henhold til ISO 4918:2021-06

Anvendelsesområde:

Velegnet til selvnivellerende masser med stolhjulsbestandighed, PVC-linoleumsgulve (resttryk iht. EN ISO 2434-1 \leq 0,15 mm), fliser og afretninger. Private til lette erhvervsområder, f.eks. boliger, kontorer, caféer og butikker. Egnede til stolhjul ISO 4918:2021-06 med hjul DIN EN 12529:1999-05, type W, i kombination med StyleBase og 2K Style.

Tekniske data

VARENr.			
12200	16,25 kg	1	40

Opbevaring og transport

Lagerstabil i 12 måneder
Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

Henvisninger til brug

- Underlaget skal være fast, varigt tørt, bærende, skridsikkert og fri for adskillelsesmidler. Bløde eller ikke fast siddende lag skal fjernes, revner skal lukkes kraftigt. Overfladen skal være glat, have en planhed i henhold til DIN 18202, tabel 3, linje 4, og have en ensartet sugsevne.
- Overhold kravene til underlaget i henhold til DIN 18365 afsnit 3.1.1.
- Undergulvet skal forberedes på en sådan måde, at det opfylder kravene til installation af en gulvbelægning.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til +25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - +22°C, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- Træk skal absolut undgås.
- Ryst materialet godt.
- Farvevirkning og tekstur bestemmes i høj grad af påføringen og overfladebehandlingen. For at vurdere farven og det samlede visuelle udtryk anbefales det at udføre tilstrækkeligt store prøveflader og om nødvendigt indhente bygherrens godkendelse.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Blandingen er klar til brug og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA Blade til limrive 800-1000 g/m², 16-20 m²/beholder // LOBA Strukturbørste / LOBA Venetiansk spartel

TØRRINGSTID

- Kan forsigtigt betrædes og genbehandles tidligst efter 12 timer. Vent på fuldstændig tørring.
- De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne.

Tilsætningsstoffer

Anvendelsesområdet, egenskaberne og udseendet kan udvides ved at kombinere med LOBA-tilsætningsstoffer. For mulige kombinationer, detaljerede anvendelsesoplysninger og tørretider, se venligst de respektive tekniske oplysninger om tilsætningsstofferne.

FORBEREDELSE

- Fjern ikke-bærende lag. Underlag med ujævnheder, revner og/eller restfugt skal forberedes og/eller udjævnes på samme måde som ved forberedelse af gulvbelægning.
- Forbehandl underlaget med LOBA StylePrep ufortyndet, påføringsmængde 80-120 g/m². Tørretid min. 2 timer.

ANVENDELSE

- Ryst væskekomponenten godt og hæld i en ren blandespan. Tilsæt LOBA StyleColor i væskekomponenten før blanding, hvis nødvendigt. Tilsæt pulverkomponenten under omrøring og bland klumpfri i 3 minutter med LOBA Dobbeltbladet Rører. Efter 2 minutters modningstid, rør blandingen igen. Efter blanding, bearbejdelig i 40 minutter. Høj temperatur forkorter bearbejdningstiden.
- Rør ikke det blandede materiale igen under bearbejdning, da dette kan forårsage synlige farveforskelle.
- Påfør laget med Blade til limrive S1 LOBA, og før TPK S1 limrive så lodret som muligt for at opnå den nødvendige mængde.
- Udskift Blade til limrive S1 i god tid, og sørg for fuldstændig gennemvædning for at sikre den anbefalede påføringsmængde.
- Glat tandsporene ud med Strukturbørste LOBA, alternativt med Venetiansk spartel LOBA.
- Tørretid min. 12 timer.
- **VIGTIGT:** Gå kun på ubehandlet overflade med skoovertræk eller klæbefolie på sålerne. Snavs og fugt, der påvirker overfladen, kan blive synlige efter behandling.
- Slib overfladen med en enkelskive-maskine og dobbelt slibeskive P 120.
- Kør jævnt med slibemaskinen, undgå at polere enkelte områder.
- Støvsug overfladen.
- Sørg for, at støvsuger, gulvdyse og slange ikke efterlader mærker på overfladen.
- Påfør 1x LOBA StyleBase.
- Tørretid mindst 3 timer, vent på fuldstændig tørring.
- Påfør derefter overfladebehandling for at opnå ønsket udseende/funktion.

OVERFLADEBEHANDLING

2K lak for et ekstra mat look, særligt slidstærk og meget lavemission

1x LOBA 2K Style

1K lak med 2K ydeevne, meget lavemission og baseret på fornybare råstoffer, mat eller halvmat

2x LOBA EasyFinish Neo

2K lak med en ekstrem høj kemikalie- og blødgøringsbestandighed, halvmat

2x LOBA 2K Resist

Generelle henvisninger

Der må kun anvendes materiale fra samme produktionsparti i et rum.

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Vekselvirkninger: Materialer, der indeholder blødgøringsmidler, som f.eks. tæppeunderlag, møbelfødder, stolehjul kan medføre blødgøring og misfarvninger. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Oplysningerne i dette dokument og alle yderligere råd og anbefalinger, som vi giver til vejledning for brugeren, er baseret på vores erfaringer og gælder under standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsforhold fritager vi ikke brugeren fra at udføre egne forsøg eller søge teknisk rådgivning gennem kontakt med vores applikationstekniske afdeling. Bemærk venligst TTT "StyleFloor-systemet: Fugefri mineralsk gulvbelægning med karakter". Producenternes anbefalinger for spartelmasser og gældende standarder skal overholdes, især oplysningerne fra Industrieverband Klebstoff e.V. TKB datablad 19 samt BEB informationsblade 8.8, 8.9 og 8.10. Vores ansvar er udelukkende reguleret af vores almindelige forretningsbetingelser og udvides ikke gennem disse oplysninger eller rådgivning. Når ny teknisk information udgives, mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.