

StylePrep



FORBEREDELSE



Opløsningsmiddelfri dispersionsprimer. Til grunding af forskellige underlag før påføring af LOBA StyleFloor.

Anvendelsesområde:

Velegnet til selvnivellerende masser med stolhjulsbestandighed, PVC-linoleumsgulve (resttryk iht. EN ISO 2434-1 \leq 0,15 mm), fliser og afretninger. Private til lette erhvervsområder, f.eks. boliger, kontorer, caféer og butikker.



Tekniske data

VARENØR.			
12400	5l	4	128

Opbevaring og transport

Lagerstabil i 12 måneder
Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

GIS-KODE

D1

2004/42/EF

EU grænseværdi for produktet kat. A/i:
140 g/l (2010)
Produkt indeholder maks. 0 g/l VOC.

Henvisninger til brug

- Underlaget skal være fast, varigt tørt, bærende, skridsikkert og fri for adskillelsesmidler. Bløde eller ikke fast siddende lag skal fjernes, revner skal lukkes kraftigt. Overfladen skal være glat, have en planhed i henhold til DIN 18202, tabel 3, linje 4, og have en ensartet sugsevne.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til +25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - +22°C, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

Lakrulle mikrofiber 100-120 / 80-120 ml/m²

TØRRINGSTID

- mindst 2 timer
- I tilfælde af tørreinhitorer skal du afvente fuldstændig tørring.
- **Bemærk:** For tidlig bearbejdning kan føre til revnedannelse i LOBA StyleFloor, mens utilstrækkelig befugtning eller beskadigelse af LOBA StylePrep kan resultere i forskelligt sugsevne, hvilket kan vise sig som farveforskelle og pletdannelse.

PÅFØRING

- Påfør jævnt.
- Sørg for fuldstændig befugtning af overfladen.
- Undgå dannelse af vandpytter.

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden.

Oplysningerne i dette dokument og alle yderligere råd og anbefalinger, som vi giver til vejledning for brugeren, er baseret på vores erfaringer og gælder under standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsforhold fritager vi ikke brugeren fra at udføre egne forsøg eller søge teknisk rådgivning gennem kontakt med vores applikationstekniske afdeling. Bemærk venligst TTT "StyleFloor-systemet: Fugefri mineralsk gulvbelægning med karakter". Producenternes anbefalinger for spartelmasser og gældende standarder skal overholdes, især oplysningerne fra Industrieverband Klebstoff e.V. TKB datablad 19 samt BEB informationsblade 8.8, 8.9 og 8.10. Vores ansvar er udelukkende reguleret af vores almindelige forretningsbetingelser og udvides ikke gennem disse oplysninger eller rådgivning. Når ny teknisk information udgives, mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.