

HardwaxOil EcoPlus

puolihihmeä



KOVAVAHAÖLJY



Uusi, nykyaikainen kovavaahaöljy.

Kovavaahaöljy. Korostaa puun luonnollisuutta. Hyvän tunkeutuvuuden ansiosta puu kyllästetään, ja samalla se kuitenkin säilyy avohukoisena ja hengittävänä.



- Tasainen, täyttävä pinta
- Yksi levityskerros telalla riittää
- Ei sisällä oksimeja eikä kobolttia
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Vettä ja likaa hylkivä
- Sertifioitu liukastumisenesto työalueilla Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 luokituksen mukaan
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

Käyttöalue:

Sopii puulattian ensimmäiseen kyllästyskäsittelyyn. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 - "Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10501	2,5l	4	120

Fast element	99 ±2%
Sisältö	modifioidut kasviöljyt, sikkatiivit, vesi, kobolttia sisältämättömät kuiva-aineet
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä.
GISCODE	Ö20+

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Mikrokuituinen LOBATool-öljytela 60-80 tai LOBATool-tasotuslasta / 30-60 ml (g)/m² pohjan imukyvyyn mukaan. Tasoitus beigellä LOBATool-normaaliaikalla.

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuorimitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LEVITYS TELALLA:

- Valmistele alusta.
- Levitä ohut öljykerros mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80.
- Vaikutusaika on noin yksi tunti.
- Tasoita lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaaliaikalla.

LEVITYS TELALLA JA LASTALLA ERITTÄIN KULUNEILLE ALUEILLE:

- Levitä ohut öljykerros mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80.
- Vaikutusaika on noin yksi tunti.
- Tasoita lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaaliaikalla.
- Kuivuminen yön yli.
- Levitä öljy vyöhykkeittäin LOBATool-tasotuslastalla.
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaaliaikalla.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämämateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärisssä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulattioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-sissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneil-maston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mat-tojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, jous-tavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, pol-kupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheutta-ma kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla tes-tatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuoro-vaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suosituksukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosi-tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.