

HardwaxOil Nature



KOVAVAHAÖLJY



Öljytty raakapuun ulkonäkö kohtaa korkean kestävyuden

Kalvon muodostava kovavaahaöljy. HardwaxOil Nature säilyttää käsittelemättömän raakapuun luonnollisen kauneuden ja samettisen pinnan. Se muodostaa kestävästä liukastumista estävän kerroksen, joka suojaa luotettavasti kosteudelta ja lialta.




- Ei sisällä oksiimeja eikä kobolttia
- Käsittelemättömän lattian luonnollinen ulkonäkö
- Tasainen, täyttävä pinta
- Luonnollinen, samettinen tuntuma
- Soveltuu osittaisiin korjauksiin
- Likaa kestävä, helposti puhdistettava pinta
- Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

Käyttöalue:

Sopii parketille ja puulattialle. Sopii kaikille vaaleille puulajeille ja vaaleilla Markant Color-värisävyillä värjättyille puupinnoille. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan.



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10509	2,5l	4	120
	750 ml	6	480

Fast element 52 ±2%

Sisältö

52 ±2%

alifaattiset hiilivedyt, sikkatiivit, pigmentit, modifioidut kasviöljyt

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä.

Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Ei pakkasherkkä.

GISCODE

Ö60

2004/42/EY

EU-rajaa-arvo tuoteryhmälle A/i: 500 g/l (2010)

Himmeä tuote sisältää enint. 444 g/l VOC.

Työstöohjeita

- Yli 10 litran astioiden yhteydessä materiaali pitää sekoittaa koneellisesti ennen työn aloittamista esim. LOBATool-värinsekoittimella.
- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelemääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Levitys lastalla: LOBA-tasointuslasta / noin 20 ml/m² (50 m²/l)
Levitys telalla ja lastalla: Mikrokuituinen LOBA-öljytela 60-80 tai LOBA-öljyharja / noin 40-60 ml/m² (20 m²/l)

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä varovasti ja sen voi päällemaalata 8 tunnin kuluttua, kuitenkin 24 tunnin sisällä.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa.

LEVITTÄMINEN LASTALLA JA TELALLA :

- puulattioille.
- Levitä HardwaxOil-tuotetta LOBA-tasointuslastalla huolellisesti sektoreittain.
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND SpecialPad -laikalla.
- Kuivumisaika vähintään 8 tuntia, enintään 24 tuntia.
- Levitä ohut ja tasainen kerros HardwaxOil-tuotetta mikrokuituisella LOBA-öljytelalla 60-80.
- Voimakkaasti imeville alustoille voi tasalaatuisen täytön saavuttamiseksi olla tarpeen levittää telalla ylimääräinen kerros, kun on tehty välihionta LOBASAND-hiomahuovalla ja LOBASAND-tarranauhalla.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulattioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan. Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Yleisiä ohjeita

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla testatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuorovaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.