



Markant Color

Eri värejä

KOVAVAHAÖLJY COLOR



Tasainen kiilto ja paksulta näyttävä pinta

Värjätty kovavaahaöljy. Korkealaatuiset kalvon muodostavat öljyt korostavat puun luonnollisuutta ja saavat samalla aikaan tehokkaan lian- ja vedenkestävyyden.

- Muodostaa kalvon, hankauksenkestävä
- Tasainen, täyttävä pinta
- Vettä ja likaa hylkivä
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Korostaa puun luonnollista kauneutta
- Kaikki versiot ovat keskenään yhdistettäviä
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

Käyttöalue:

Parquetin ja puulattian värjäykseen. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.



Tekniset tiedot

| TUOTENUMERO | | | |
|-------------|--------|---|-----|
| 10508 | 750 ml | 6 | 480 |

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.

| | |
|--------------------------------|--|
| Fast element | 58,4 ±2% |
| Sisältö | alifaattiset hiilivedyt, modifioidut kasviöljyt, pigmentit, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet, kasvisvahat, sikkatiivit |
| Varastointi ja kuljetus | Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä. |
| GISCODE | Ö60 |
| 2004/42/EY | EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 500 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 476 g/l VOC. |

Tekniset tiedot

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Perusvärit |  |  |  | | | | |
| | 900005 Musta | 900126 Valkoinen | 900148 Harmaa | | | | |
| Puuvärit |  |  |  |  |  |  |  |
| | 800099 Mahonki | 800127 Pähkinäpuu | 800132 Savu tammi | 800145 Kambala | 800149 Sucupira | 800150 Wenge | 800200 Antiikki tammi |
| Trendivärit |  |  |  |  |  |  |  |
| | 700133 Papyrus | 900127 Kalkki | 900143 Oyster | 900144 Clay | 900145 Sand | 900146 Pearl | 900147 Silver |

Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti saavutettavaan värisävyn. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella hiomatekniikalla värisävyä omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Noudata LOBAn hiomasuosituksia parkettilattioiden värjäykseen liittyen.
- Ennen väriversioiden käyttämistä on suositeltavaa tehdä koelevityksiä saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi. Värisävyjä voi sekoittaa keskenään. Vaalentamista tai peittävyys vähentämistä varten voidaan lisätä läpinäkyvää versiota. Tasaisen värin takaamiseksi täytyy lisätä pigmenttien osuutta, joten ohentamisessa saa käyttää enintään kolmea osaa väritöntä yhteen osaan värillistä.
- Jos suurille pinnoille tarvitaan useita astioita, koko määrä täytyy sekoittaa yhdessä riittävän suuressa astiassa ennen työn aloittamista.
- Kastelluilla pinnoilla pigmentit tunkeutuvat syvälle puuhun, joten pintaa ei voi jälkepäin enää palauttaa alkuperäiseen

tilaansa.

- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems

OHENNIN

Vaalenna värisävyä tai vähennä peittävyys sekoittamalla mukaan puolihimmeää Markant-tuotetta. Enintään kolme osaa läpinäkyvää yhteen osaan värillistä.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Levitys lastalla: LOBATOOL-tasoiuslasta / noin 20 ml/m² (50 m²/l)
Levitys telalla ja lastalla: Mikrokuituinen LOBATOOL-öljytela 60-80 tai LOBATOOL-öljyharja / noin 0-100 ml/m² (12 m²/l)

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Kuitenkin 24 tunnin kuluessa.
- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

Työstöohjeita

MARKANTCOLOR-TUOTTEEN KÄYTTÖ:

- Erityisesti värikäsittelyn yhteydessä on suositeltavaa noudattaa hiontasuosituksiamme parkettilattioiden värjäykseen liittyen
- Levitä MarkantColor-tuote huolellisesti vyöhykkeittäin LOBATool-tasoislastalla. Vanhat lattiat, joissa on saumoja tai jonka lankut on viistetty: käytä mikrokuituista LOBATool-öljytelaa 60-80 pyyhkimällä (älä rullaa).
 - Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND SpecialPad -laikalla.
 - Kuivuminen yön yli, enintään 24 tuntia.
 - Levitä ohut ja tasainen kerros läpinäkyvää Markant-tuotetta mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80. Vaaleiden MarkantColor-värien yhteydessä voidaan läpinäkyvän version sijaan käyttää MarkantNature-tuotetta.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Yli 24 tuntia kestävien välikuivumisaikojen yhteydessä täytyy ennen toisen kerroksen levitystä tehdä välihionta. Se ei ole mahdollista MarkantColor-tuotteen kanssa, joten välikuivumisaikojen maksimiarvoja täytyy noudattaa sitovasti. Muussa tapauksessa voi esiintyä tarttumishäiriöitä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tyynejä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärisä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttyminen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulatioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla testatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuorovaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.