

## Akzent 100 Oil



HIGH SOLID -ÖLJY

**100 % luonnollinen parkettiöljy**

Kasvipohjainen 2K High Solid -öljy puulattialle. Korostaa puun luonnollisuutta. 100-prosenttisesti liuotinvapaa öljy suojaa pintaa tehokkaasti sekä yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Hyvän tunkeutuvuuden ansiosta puu kyllästetään, ja samalla se kuitenkin säilyy avoimuksena ja hengittävänä.

- Koostuu kasviöljyistä
- 100 % kiinteitä aineita – ei liuottimia
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- Erinomainen vedenpitävyys
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Sertifioitu liukastumisenesto työalueilla Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 luokituksen mukaan
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

**Käyttöalue:**

Sopii puulattian ensimmäiseen kyllästyskäsittelyyn. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 - "Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa [www.loba.de](http://www.loba.de). Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.



## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10601	750 ml	6	480
	3l	6	180

**Sisältö**

modifioidut kasviöljyt, sikkatiivit, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet, vesi

**Varastointi ja kuljetus**

Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä.

**GISCODE**

Ö10+

## Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Tämä tuote on osa LOBA ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Mikrokuituinen LOBATool-öljytela 60-80 tai LOBATool-tasoi-  
tuslasta / 30-60 ml (g)/m<sup>2</sup> pohjan imukyvyyn mukaan. Tasointu-  
beigellä LOBATool-normaaliaikalla.

### KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

### LEVITYS TELALLA:

- Valmistele alusta.
- Levitä ohut öljykerros mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80.
- Vaikutusaika on noin yksi tunti.
- Tasoita lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaaliaikalla.

### LEVITYS LASTALLA:

**Normaaleihin käyttökohteisiin:** levitä toinen kerros suoraan ilman välikuivausta.

**Vaativiin käyttökohteisiin:** levitä toinen kerros yön yli kuivami-  
sen jälkeen.

- ensimmäinen kerros: Levitä öljy vyöhykkeittäin LOBATool-tasointuslastalla.
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND SpecialPad -aikalla.
- toinen kerros: Levitä öljy vyöhykkeittäin LOBATool-tasointuslastalla.
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND SpecialPad -aikalla.

### TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämämateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhtey-  
dessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivu-  
misajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tyynejä ja muita työvälineitä sulje-  
tuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet  
öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa  
ämpäriässä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttymi-  
sen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen  
aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla  
puulattioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

## Yleisiä ohjeita

**Työkalujen puhdistus:** puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-sissä tiedoissa.

**Reunaliimautuminen:** ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneil-maston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

**Vuorovaikutukset:** pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mat-tojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, jous-tavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, pol-kupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheutta-ma kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

**Connected Systems:** Connected Systems -ratkaisun avulla tes-tatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuoro-vaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suosituksukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosi-tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.