

2K ImpactOil

Läpinäkyvä



HIGH SOLID -ÖLJY



Luonnollinen lattiaöljy vaativimpiin kohteisiin

Kasvipohjainen 2K High Solid -öljy puulattialle. Korostaa puun luonnollisuutta ja takaa erinomaisen kestävyuden. Sopii vaativiin julkisiin ja yksityisiin tiloihin sekä jopa kosteisiin tiloihin. Hyvän tunkeutuvuuden ansiosta puu kyllästetään, ja samalla se kuitenkin säilyy avoimuksena ja hengittävänä. LOBA 2K -tekniikan avulla hoitokäsittely nopeutuu ja samalla taataan parempi vedenpitävyys ja kemikaalinkestävyys.

- Sopii kosteisiin tiloihin
- Aikaa säästävä työstö yhdessä päivässä
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- 100 % kiinteitä aineita – ei liuottimia
- Sertifioitu liukastumisenesto työalueilla Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 luokituksen mukaan
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Yksi levityskerros telalla riittää
- Käytettävissä jo 24 tunnin jälkeen
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan
- Ei sisällä oksiimeja eikä kobolttia

Käyttöalue:

Sopii puulattian ensimmäiseen kyllästyskäsittelyyn. Sopii myös kosteisiin tiloihin, kuten uimahalliin, kylpylöihin jne. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 - "Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBA:n puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Myös sementtimäisten WAKOL Z 610- (vähäpölyinen), WAKOL Z 615- (vähäpölyinen) ja WAKOL Z 625 -tasoitmassojen pintakäsittelyyn yhdessä LOBA Akzent 100 Wax -tuotteen kanssa.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
Ei pakkasherkkä.

GISCODE Ö10/DD+

Työstöohjeita

- Sekoita massaa, lisää kovete suhteessa 10:1 huolellisesti sekoittaen (mahdollista myös koneellisesti käyttämällä LOBATOOL-värinsekoitinta). Käytä osamäärien mittaamiseen punnitusta. Sekoittamisen jälkeen läpinäkyvä öljy on työstettävissä kahden tunnin ja väriöljy yhden tunnin ajan.
- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Mikrokuituinen LOBATOOL-öljytela 60-80 / 30-60 ml (g)/m² pohjan imukyyn mukaan. Tasoitus beigellä LOBATOOL-normaali-laikalla.

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Suojaus 5 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LEVITYS TELALLA:

- Valmistele alusta.
- Levitä ohut öljykerros mikrokuituisella LOBATOOL-öljytelalla 60-80.
- Vaikutusaika on noin yksi tunti.
- Tasoita lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATOOL-normaali-laikalla.

KÄYTTÖ SEMENTTIMÄISILLÄ WAKOL Z 610-, WAKOL Z 615- & WAKOL Z 625 -TASOITEMASSOILLA:

Valmistelu:

- Levitä WAKOL Z 610-, WAKOL Z 615- tai WAKOL Z 625 -tasoitemassa suoraa käyttöä varten WAKOL-tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan, ota huomioon tekniset tiedot.
- Älä hio täytemassaa, poista mahdolliset sulkeumat terävällä terällä.

Öljytyn/vahatun pinnan käsittely:

- Levitä ohut kerros LOBA 2K ImpactOil -tuotetta mikrokuituisella LOBATOOL-öljytelalla 60-80, kulutus n. 80 g/m².
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND-erikoislaikalla.
- Kuivuminen yön yli.
- Levitä ohut kerros LOBA Akzent 100 Wax -tuotetta LOBATOOL-tasoituslastalla vyöhykkeittäin (noin 20 g/m²).
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBASAND-erikoislaikalla.

Lisätietoja on asiakirjassa, jossa esitellään käsittelysuosituksia tasoitemassan käytöstä öljyttynä/vahattuna | päällysteenä.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Ei sovellu ruiskumaalaukseen.

Ylijäämä materiaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tyynejä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulattioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Palosuoja:

Kalvon muodostavat järjestelmät:

DIBt-hyväksynnän säilyttämiseen ja standardin DIN EN 14342 taulukon 1 mukaisen palosuojaluokan Cfl-s1 saavuttamiseen vaadittava kuivan kerroksen paksuus on lakkojen osalta enintään 100 µm ja kovavahaöljyjen osalta enintään 50 µm.

Järjestelmät, jotka eivät muodosta kalvoa:

Standardin DIN EN 14342 taulukon 1 mukaisen palosuojaluokan Cfl-s1 saavuttamiseksi levitysmäärän on oltava 20–60 g/m².

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lankulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla testatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuorovaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.