

2K ImpactOil Color

Eri värejä



HIGH SOLID -ÖLJY COLOR



Luonnollinen lattiaöljy vaativimpiin kohteisiin

Värillinen kasvipohjainen 2K High Solid -öljy puulattialle. Korostaa puun luonnollisuutta ja takaa erinomaisen kestävyuden. Sopii vaativiin julkisiin ja yksityisiin tiloihin sekä jopa kosteisiin tiloihin. Hyvän tunkeutuvuuden ansiosta puu kyllästetään, ja samalla se kuitenkin säilyy avoimuksena ja hengittävänä. LOBA 2K -tekniikan avulla hoitokäsittely nopeutuu ja samalla taataan parempi vedenpitävyys ja kemikaalinkestävyys.

- Sopii kosteisiin tiloihin
- Aikaa säästävää työtä yhdessä päivässä
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- 100 % kiinteitä aineita – ei liuottimia
- Kaikki versiot ovat keskenään yhdistettäviä
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Sertifioitu liukastumisenesto työalueilla Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 luokituksen mukaan
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

Käyttöalue:

Parquetin ja puulattian värjäykseen. Sopii puulattian ensimmäiseen kyllästyskäsittelyyn. Sopii myös kosteisiin tiloihin, kuten uimahalliin, kylpylöihin jne. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 - "Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAN puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10610	750 g	4	400

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.
10610-90 / SampleSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Sisältö

modifioidut kasviöljyt,
pigmentit, sikkatiivit, kobalttia
sisältämättömät kuiva-aineet, vesi

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen
tavara.
Ei pakkasherkkä.

GISCODE

Ö10/DD+

Tekniset tiedot



Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Sekoita massaa, lisää kovete suhteessa 10:1 huolellisesti sekoittaen (mahdollista myös koneellisesti käyttämällä LOBATool-värinsekoitinta). Käytä osamäärien mittaamiseen punnitusta. Sekoittamisen jälkeen läpinäkyvä öljy on työstettävissä kahden tunnin ja väriöljy yhden tunnin ajan.
- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Muita levitystapoja käytettäessä saattaa kuivumisaika ja materiaalikulutus vaihdella.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti saavutettavaan värisävyyteen. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella hiomatekniikalla värisävyille omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Noudata LOBAn hiomasuosituksia parkettilattioiden värjäykseen liittyen.
- Ennen väriversioiden käyttämistä on suositeltavaa tehdä koelevityksiä saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi. Värisävyjä voi sekoittaa keskenään. Vaalentamista tai peittävyden vähentämistä varten voidaan lisätä läpinäkyvää versiota. Tasaisen värin takaamiseksi

täytyy lisätä pigmenttien osuutta, joten ohentamisessa saa käyttää enintään kolmea osaa väritöntä yhteen osaan värillistä.

- Jos suurille pinnoille tarvitaan useita astioita, koko määrä täytyy sekoittaa yhdessä riittävän suuressa astiassa ennen työn aloittamista.
- Kastelluilla pinnoilla pigmentit tunkeutuvat syvälle puuhun, joten pintaa ei voi jälkeempään enää palauttaa alkuperäiseen tilaansa.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems

OHENNIN

Vaalenna värisävyä tai vähennä peittävyttä sekoittamalla mukaan läpinäkyvää versiota. Enintään kolme osaa läpinäkyvää yhteen osaan värillistä.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-tasoiuslasta / hakemusta kohden noin 30 g/m² (33 m²/kg) pohjan imukykyyn mukaan. Tasoius beigellä LOBATool-normaalilaikalla.

Työstöohjeita

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 48 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

VALINNAINEN ESIKÄSITTELY ERIKOISEFEKTIEN TEKEMISEEN

Pigmenttipetsi:

- PreTone

LEVITYS LASTALLA:

- Levitä öljy LOBA-tasoiuslastalla.
- Anna vaikuttaa.
- Tasoita noin 20 minuutin kuluessa öljyn levittämisen aloittamisesta lattianhoitokoneella ja beigellä
- LOBASAND-normaalililaikalla.
- Levitä toinen öljykerros lastalla.
- Anna vaikuttaa.
- Tasoita noin 20 minuutin kuluessa öljyn levittämisen aloittamisesta lattianhoitokoneella ja beigellä
- LOBASAND-normaalililaikalla.

KÄYTTÖ LATTIOISSA, JOISSA ON SAUMOJA JA VIISTETTYJÄ LATTIALANKKUJA – LEVITYS LAIKALLA:

Levitä 2K ImpactOilColor suoraan beigeen LOBATool-normaalililaikkaan. Hiero öljy pintaan lattianhoitokoneen avulla. Tasoita uudella (kuivalla) LOBATool-normaalililaikalla. Kuivuminen yön yli. Levitä 2K ImpactOilColor suoraan beigeen LOBATool-normaalililaikkaan. Hiero öljy pintaan lattianhoitokoneen avulla. Tasoita uudella (kuivalla) LOBATool-normaalililaikalla. Lisätietoja tästä tekniikasta on sivustossa www.loba.de olevissa teknisissä vinkeissä ja ohjeissa.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Ei sovellu ruiskumaalaukseen.

Ylijäämämateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttyminen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levytykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulatioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyä käytettäessä parketti ei voi vääntyä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla testatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuorovaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.