



ProColor

Eri värejä

VÄRJÄYS



Saumaton värikäsittely

Liutinpohjainen värikäsittely parkettilattioille. Kuivuu varmasti ja saumattomasti ilmasto-olosuhteista riippumatta ja voidaan siksi päällelakata ongelmitta LOBA-vesilakoilla.

- Monipuoliset toteutusmahdollisuudet
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Kaikki versiot ovat keskenään yhdistettäviä
- Monipuolisesti yhdisteltävä

Käyttöalue:

Parketin ja puulattian värjäykseen.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfordern
E-95/10-12

Tekniset tiedot

| TUOTENUMERO | | | |
|-------------|--------|----|-----|
| 11012 | 750 ml | 12 | 432 |

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.

| | |
|--------------------------------|---|
| Fast element | 5 ±2% |
| Varastointi ja kuljetus | Kestää varastointia 18 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä. |

GISCODE G1



Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti saavutettavaan värisävyyteen. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella hiomatekniikalla värisävyä omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Noudata LOBAn hiomasuosituksia parkettilattioiden värjäykseen liittyen.
- Ennen väriversioiden käyttämistä on suositeltavaa tehdä koelevityksiä saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi. Värisävyjä voi sekoittaa keskenään. Vaalentamista tai peittävyden vähentämistä varten voidaan lisätä läpinäkyvää versiota. Tasaisen värin takaamiseksi täytyy lisätä pigmenttien osuutta, joten ohentamisessa saa käyttää enintään kolmea osaa väritöntä yhteen osaan värillistä.
- Jos suurille pinnoille tarvitaan useita astioita, koko määrä täytyy sekoittaa yhdessä riittävän suuressa astiassa ennen työn aloittamista.
- Kastelluilla pinnoilla pigmentit tunkeutuvat syvälle puuhun, joten pintaa ei voi jälkepäin enää palauttaa alkuperäiseen tilaansa.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Vaalenna värisävyä tai vähennä peittävyttä sekoittamalla mukaan läpinäkyvää versiota. Enintään kolme osaa läpinäkyvää yhteen osaan värillistä.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-tasotuslasta / n. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l tai 15-20 m²/astia) tai mikrokuituinen
LOBATool-öljytela 60-80 pyyhkimenä (älä rullaa) / n. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l tai 15-20 m²/astia) pohjan imukyvyyn mukaan.
Kastelluilla pinnoilla kulutus saattaa jopa kaksinkertaistua.
Tasoita beigellä LOBASAND-erikoislaikalla.

Värejä voidaan voimistaa kastelemalla pinta ensin. Huomioi tätä koskevat tekniset vinkkimme: "Puulattioiden kastelu ja värjäys ProColor-tuotteella".

KUIVUMISAIKA

- Päälelakkaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.

PÄÄLELAKKAUKSEEN SOPIVAT LAKAT:

Kovaan kulutukseen:

- EasyFinish.
- Viva.

Erittäin kovaan kulutukseen:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.
- Rush.

KITTA SAUMAT:

VARO!! Kaikki saumakit eivät sovellu. Ongelmien välttämiseksi suosittelemme tuotteen LOBA EasyFill tai VivaFill tai vaihtoehtoisesti LOBA-saumakittiratkaisun käyttöä.

KÄYTTÖ PARKETILLA JA PUULATTIALLA:

(kaikki värisävyt paitsi valkoinen tammelle ja muille tanniinipitoisille puulajeille):

- Hio alusta huolellisesti (huomioi LOBAn tietolehtinen "Hiontaohjeet: parkettilattioiden värjäys").
- Levitä ProColor-tuotetta vyöhykkeittäin.
- Hio ylijäämää pois (beigellä LOBASAND-erikoislaikalla), kunnes pinta on tasainen. (Varaa yksi laikka 10 m²:n alaa kohti.)
- Kuivumisaika 12 tuntia.
- Levitä kolme kerrosta LOBA-vesilakkaa.

VALKOINEN PROCOLOR TAMMELLA JA MUILLA TANNIINIPITOISILLA PUULAJEILLA:

- Hio alusta huolellisesti (huomioi LOBAn tietolehtinen "Hiontaohjeet: parkettilattioiden värjäys").
- Levitä ProColor-tuotetta vyöhykkeittäin.
- Hio ylijäämää pois (beigellä LOBASAND-erikoislaikalla), kunnes pinta on tasainen. (Varaa yksi laikka 10 m²:n alaa kohti.)
- Kuivumisaika 12 tuntia.
- Levitä LOBA PrimaSeal Plus -tuotetta.
- Kuivumisaika noin 2 tuntia.
- Levitä kaksi kerrosta LOBA-vesilakkaa.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Vanhat lattiat, joissa on saumoja: käytä lastan vaihtoehtona mikrokuituista LOBATool-öljytelaa 60-80 pyyhkimenä (älä rullaa).

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-sissä tiedoissa.

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsit-telyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suosituksukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosi-tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.