

Argo



LISÄAINE

**Kuivumisen hidastin täydellistä lakkausta varten**



Kuivumisen hidastin. Argo parantaa kaikkien LOBA-vesilakkojen käsittely-ystävällisyyttä ja vähentää huomattavasti kasaumien muodostumista.

- Vähentää kerrostumien muodostumista
- Lakkakalvon ominaisuudet eivät muutu

Käyttöalue:

Sopii ihanteellisesti vesipohjaisille LOBA-lattialakoille.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO		
11015	250 ml	12

Viskositeetti DIN 4

13 ±2s

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä.
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Työstöohjeita

- Argo -tuotetta voi lisätä kaikkiin LOBA-vesilakoihin. Lisäysmäärä on enintään 5 %. Sekoita yksi astia (250 ml) Argo -tuotetta viiteen litraan (5 kg) lakkaa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

KUIVUMISAIKA

- Kuivumisaika siihen asti, että pinnan päällä voidaan kävellä, se voidaan päällelakata ja sekoitetut lakat voidaan välihuo, pitenee n. 50 % tilan olosuhteiden mukaan. Kuivumisaika täyteen kuormitettavuuteen asti ei muutu.

LISÄÄMINEN:

Lisää lisäaine vasta välittömästi ennen levitystä ja ravistele tai sekoita perusteellisesti. Kaksikomponenttijärjestelmissä lisäys tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kovete on lisätty massaan! Lisä-aineeseen sekoitettu 1K-lakka täytyy käyttää 24 tunnin kuluessa, 2K-lakat ilmoitetut käsittelyajan kuluessa. Kyseisen ajan ylittävää varastointikestävyyttä ei taata.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Välihiointa: jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihiointa ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihiointa ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihiinnon jälkeen.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuoteluettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimaautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimaautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimaautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponnttien esikäsitteily lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettävät sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.