

# PrimaSeal Plus



POHJUSTUS



Alkoholipohjainen pohjustusaine parketille.

- Turvallinen ja helppo käsittely
- Hyvä pysäytyseste puun ainesosille ja vanhoille haitallisille aineille
- Vahvistaa puun väriä
- Hyvä hinta-tehosuhde

#### Käyttöalue:

Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa [www.loba.de](http://www.loba.de). Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Vähentää vesilakan reunaliimautumista. Ammattitaitoisesti asennetussa ja tukevasti tai kiinteään joustavaksi liimatussa parketissa ja puulattiassa ei ole palaliimauksia.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11033	5l	4	128

**Varastointi ja kuljetus** Kestää varastointia 18 kk.  
Ei pakkasherkkä.

**GISCODE** G1

## Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Liiallisen paisumispaineen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
- Sekoita ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat

osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

#### OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

#### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-lakkatela Universal 100 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

#### VÄLIHIONTA

Älä tee pohjustuksen välihiointaa.

#### KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan noin 60 minuutin kuluttua.
- Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

## Työstöohjeita

### PÄÄLLELAKKAUKSEEN SOPIVAT LAKAT:

#### Normaaliin kulutukseen:

- Life.

#### Kovaan kulutukseen:

- EasyFinish.
- Viva.

### Erittäin kovaan kulutukseen:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

### KÄYTTÖ PARKETILLA JA PUULATTIALLA:

- Valmistele alusta asianmukaisesti.
- Levitä pohjuste telalla reiluksi kerrokseksi.
- Anna kuivua.
- Levitä LOBA-vesilakka telalla.

## Yleisiä ohjeita

**Työkalujen puhdistus:** puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

**Turvallisuusohjeet:** erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.