

EasyPrime



POHJUSTUS



Varma pohjuste

Telalla tai lastalla levitettävä vesipohjainen polyuretaani-pohjustusaine parketille. Tämä yleiskäyttöinen pohjuste kuivaa erittäin nopeasti. Se tarjoaa parhaan mahdollisen suojan myös kriittisten puulajien saumattomaan työstöön.




- Käytössä ympäri maailmaa vuosittain miljoonilla neliömetreillä
- Parasta työstövarmuutta tarjoava yleistuote
- Premium-laatua edullisesti
- Vähentää reunaliimautumista
- Käytettävissä lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille sekä urheilu- ja monitoimihalleissa.

Käyttöalue:

Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Vähentää vesilakan reunaliimautumista. Ammattitaitoisesti asennetussa ja tukevasti tai kiinteään joustavaksi liimatussa parketissa ja puulattiassa ei ole palaliimauksia.



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11036	1l	12	480
	5l	4	128
	10l	-	60

Fast element	29 ±2%
Viskositeetti DIN 4	15 ±2s
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 15 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi lämpötilassa +5 - +25 °C. Ei vaaraa kuljetuksesta johtuvista pakkasvaurioista.
GISCODE	W3+
2004/42/EY	EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 63 g/l VOC.

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Liiallisen paisumispaineen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Sekoita ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-lakkatela Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).
Mikrokuituinen LOBATool-lakkatela 100-120 / 80-100 ml/m² (10-12 m²/l).
Mikrokuituista telaa käytettäessä levitysmäärä on pienempi, joten puu laajenee vähemmän.
LOBATool-tasoislasta / 1. levitys noin 40 ml/m² (25 m²/l), 2. levitys noin 20 ml/m² (50 m²/l)

VÄLIHIONTA

Älä tee pohjustuksen välihiointaa.
Kun kerrospaksuus on riittävä (levitys telalla, hieman imukykyinen alusta) pinnan voi käsitellä lattianhoitokoneella ja LOBA-SAND-hiomakankaalla.
Poista pöly huolellisesti ennen päällelakkausta.

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus telalla aikaisintaan noin 60 minuutin kuluttua, lastalla noin 30 minuutin kuluttua, mutta kuitenkin 24 tunnin kuluessa.
- Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

PÄÄLLELAKKAUKSEEN SOPIVAT LAKAT:

Normaaliin kulutukseen:

- Life.

Erittäin kovaan kulutukseen:

- Viva.
- EasyFinish.

Erittäin kovaan kulutukseen:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.
- 2K InvisibleProtect.
- Rush.

KÄYTTÖ PARKETILLA JA PUULATTIALLA:

- Valmistele alusta asianmukaisesti.
- Levitä pohjuste telalla reiluksi kerrokseksi.
- Anna kuivua.
- Levitä LOBA-vesilakka telalla.

VAIHTOEHTOINEN LEVITYS LASTALLA:

- Älä käytä hedelmä-, värjättyjen tai havupuiden, trooppisten puulajien, lämpö- tai kemiallisten käsiteltyjen puiden, kuluneiden vanhojen lattioiden, saumoja sisältävien lattioiden tai urheiluparkettilattioiden käsittelyyn
- Valmistele alusta asianmukaisesti.
 - Levitä EasyPrime lastalla.
 - Anna kuivua.
 - Levitä EasyPrime lastalla (ristikkäisin vedoin).
 - Anna kuivua.
 - Levitä LOBA-vesilakka telalla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Välihiointa: jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihiointa ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihiointa ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihiinnon jälkeen.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuoteluettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimaautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimaautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimaautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponnttien esikäsitteily lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.