

2K Intensive Color

Eri värejä



VÄRJÄYS



Värillinen öljypohjainen 2K High Solid -pohjustusaine puulattialle. Lopputuloksena värikäs, öljyitty ulkonäkö lakkojen alla. Helppo ja varma työstää.

- Kaikki versiot ovat keskenään yhdistettäviä
- Ei kobalttia eikä butanonoksiimia, joten ei turvallisuusmerkintää
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Monipuoliset toteutusmahdollisuudet
- Ei puun karkeutusta
- Ei reunaliimautumista

Käyttöalue:

Parketin ja puulattian värjäykseen. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Vähentää vesilakan reunaliimautumista. Ammattitaitoisesti asennetussa ja tukevasti tai kiinteän joustavaksi liimatussa parketissa ja puulattiassa ei ole palaliimauksia.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grundericht
E-9510-192



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11053	2,5 kg	4	120

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.

Fast element	93 ±2%
Viskositeetti DIN 4	19 ±2s
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä.
GISCODE	Ö40/DD+



Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Sekoita massaa, lisää kovete suhteessa 5:1 ja sekoita koneellisesti käyttämällä LOBATool-väriinsekoitinta. Käytä osamäärien mittaamiseen LOBATool-mitta-astiaa tai punnitse osamäärät. Sekoittamisen jälkeen työstettävissä kahden tunnin ajan.
- Jos suhteellinen ilmankosteus on työmaalla vähintään 50 %, on tärkeää varmistaa ilmanvirtaus tuulettimien avulla.
- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Sekoita ainetta perusteellisesti.
- Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti saavutettavaan värisävyyteen. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella hiomatekniikalla värisävyä omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Noudata LOBAn hiomasuosituksia parkettilattioiden värjäykseen liittyen.
- Ennen väriversioiden käyttämistä on suositeltavaa tehdä koelevityksiä saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi. Värisävyjä voi sekoittaa keskenään. Vaalentamista tai peittävyuden vähentämistä varten voidaan lisätä läpinäkyvää versiota. Tasaisen värin takaamiseksi täytyy lisätä pigmenttien osuutta, joten ohentamisessa saa käyttää enintään kolmea osaa väritöntä yhteen osaan värillistä.
- Jos suurille pinnoille tarvitaan useita astioita, koko määrä täytyy sekoittaa yhdessä riittävän suuressa astiassa ennen työn aloittamista.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Mikrokuituinen LOBATool-öljytela 60-80 / noin 20-40 g/m² (25-50 m²/kg) pohjan imukyvyn mukaan.
Tasoitus beigellä LOBA-normaailaikalalla.

VÄLIHIONTA

Älä tee pohjustuksen välihiointaa.

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

PÄÄLLELAKKAUKSEEN SOPIVAT LAKAT:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

VALINNAINEN ESIKÄSITTELY ERIKOISEFEKTIEN TEKEMISEEN

- PreTone

KÄSITTELYSUOSITUS TELALEVITYKSEEN:

- Levitä telalla ohut kerros pohjustetta käyttämällä mikrokuituista LOBATool-öljytelaa 60/80.
- Tasoita huolellisesti noin 30-60 minuutin vaikutusajan jälkeen lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaailaikalalla, poista ylijäämä kokonaan.
- Anna kuivua vähintään 12 tuntia
- Levitä LOBA-vesilakka telalla (teknisten tietojen mukaan).
- Välihiointa LOBATool-hiomakankaalla ja P240-hiomaliuskalla.
- Levitä LOBA-vesilakka telalla (teknisten tietojen mukaan).

TÄRKEITÄ OHJEITA

Jos kuitujen kyllästys ei onnistu liian vähäisen levitysmäärän vuoksi, esiintyy värieroja. Ylijäämäainemateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä. Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärissä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-sissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneil-maston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mat-tojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, jous-tavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, pol-kupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheutta-ma kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyimiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suosituksukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosi-tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.