

VivaPrime



POHJUSTUS



Telalla tai lastalla levitettävä vesipohjainen pohjustusaine parketille.

- Vähentää reunaliimautumista
- Sopii kunnostukseen ja ensileivitykseen
- Hyvä hinta-tehosuhde
- Turvallinen ja helppo käsittely

Käyttöalue:

Sopii kaikille vaaleille eurooppalaisille puulajeille, kuten tam- melle, vaahteralle, koivulle, saarnelle ja kuuselle. Ota epävar- massa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Vähentää vesilakan reunaliimautumista.



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11518	5 l	4	128
	10 l	-	60

Fast element 29 ±2%

Viskositeetti DIN 4 20 ±2s

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE W2+

2004/42/EY EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 49 g/l VOC.

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Liiallisen paisumispaineen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Sekoita ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-lakkatela Universal 100 tai mikrokuituinen LOBATool-lakkatela 100-120 / 100-120 ml/m²

LOBATool-tasoiuslasta / noin 60 ml/m² (16 m²/l) (2 x ristiin).

VÄLIHIONTA

Älä tee pohjustuksen välihiontaa.

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus telalla aikaisintaan noin 60 minuutin kuluttua, lastalla noin 30 minuutin kuluttua, mutta kuitenkin 24 tunnin kuluessa.
- Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

PÄÄLLELAKKAUKSEEN SOPIVAT LAKAT:

Normaaliin kulutukseen:

- Life.

Erittäin kovaan kulutukseen:

- Viva.
- EasyFinish.

Erittäin kovaan kulutukseen:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.

KÄYTTÖ:

- Valmistele alusta asianmukaisesti.
- Levitä pohjuste telalla reiluksi kerrokseksi.
- Anna kuivua.
- Levitä LOBA-vesilakka telalla.

VAIHTOEHTOINEN LEVITYS LASTALLA:

Käytä vain tammelle ja saarnelle. Levitä vain telalla kuluneille vanhoille lattioille ja saumoja sisältäville lattioille.

- Valmistele alusta asianmukaisesti
- Levitä VivaPrimea lastalla (n. 40 ml/m²).
- Kuivuminen.
- Levitä VivaPrimea lastalla ristiin (n. 20 ml/m²)
- Kuivumisaika n. 30 minuuttia.
- Levitä LOBA-vesilakka telalla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuoteluettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponttien esikäsitteleminen lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.