

2K Contact



ERIKOISTUOTE



Valmisparketin turvallinen päällelakkaus

Vesipohjainen 2K-sideaine. Valmisparketin jälkilakkaukseen ilman välihiontaa. Liimattujen tai kelluvien pintojen kunnostusratkaisu. Perinteinen hiomalla tehtävä kunnostus ei säilytä viistettyjen tai harjattujen lattialankkujen pintarakennetta. Se myös säilyttää käyttökerroksen.

- Johtavien valmisparkettivalmistajien suosittelema
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- Mahdollistaa pölyttömän kunnostuksen
- Alkuperäinen ulkonäkö säilyy kunnostuksen yhteydessä
- Säästää aikaa ja rahaa

Käyttöalue:

Sopii teollisesti lakatulle valmisparketille. Mahdollistaa pölyttömän jälkilakkauksen ja uusien pintaominaisuuksien tuottamisen. Niitä ovat esimerkiksi reunasuojaus, kiillon muutokset, urheilulattioiden kitka ja luisto standardin DIN 18032 mukaan, liukastumisesto Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 mukaan ja kellastumissuojaus vaaleiden puiden yhteydessä käyttämällä UV-Protect -suoja-ainetta.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11520	750 g	4	384

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 12 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE

2004/42/EY

W3/DD+

EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/j: 140 g/l (2010)
Himmeä tuote sisältää enint. 120 g/l VOC(seos kovetusaineen kera).

Työstöohjeita

- Ravistele massaa, lisää kovete suhteessa 2: 1 ja sekoita ravistelemalla. Käytä osamäärien mittaamiseen punnitusta. Sekoittamisen jälkeen työstettävissä kahden tunnin ajan.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBA TrimPad Applicator tai LOBA-tasoisutuslasta / noin 10 g/m² (100 m²/kg tai noin 70 m²/astia).

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan 2 tunnin kuluttua.
- Kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

KÄSITTELYSUOSITUS TEHTAALLA UV-LAKATUJA PARKETTIPINTOJA VARTEN:

Kunnostus,

- peruspuhdistus lattianhoitokoneella, vihreällä LOBASAND SpecialPad -laikalla ja veteen suhteessa 1:4 sekoitetulla LOBA CareRemover -tuotteella.
- Ime likaneste märkäimurilla ja neutralisoi puhtaalla vedellä tai käytä yhdistelmäkonetta.
- Anna kuivua riittävästi.

Uudet päällysteet,

- varmista soveltuvuus päällelakkaukseen LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Aseta tarvittaessa koepinta ja tee tarttuvuustesti.

2K CONTACT -TUOTTEEN LEVITYS:

- levitä huolellisesti 2K Contact yhtenä kerroksena.
- Kun pinta on kosketuskuiva (noin 2 tunnin päästä), lakkaa 2K Supra A.T.- tai 2K Duo -tuotteella (ei kiiltävä).

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Välihionta: jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihionta ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihionta ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihionnan jälkeen.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuote- luettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponnttien esikäsitely lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Yleisiä ohjeita

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme

ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.