

2K FactoryStyle täyshimmeä



LAKKAUS




Vesipohjainen 2K-PU-pinnoite sementtimäisiä tasoitemassoja varten. Kovaan kulutukseen.

- Erityisen vähäpäästöinen EMICODE EC1 Plus -tuotteen kanssa
- Tasainen himmeä pinta
- Suuri käyttöalue myös julkisilla alueilla R9-liukastumiseneston ansiosta
- Aikaa säästävää käyttämällä 2-kerrosjärjestelmää (1x pohjustus, 1x lakkaus)

Käyttöalue:

Soveltuu LOBA-yhtiön hyväksymien sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen parantamiseen. Vastaavan luettelon löydät osoitteesta: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R9 mukaan. Kovaan kulutukseen asuintiloissa ja kaupalliseen käyttöön.



Tekniset tiedot

Rasitus



TUOTENUMERO



11743

5 kg

2

96

Kiilto noin*	20
Fast element	38 ±2%
Viskositeetti DIN 4	31 ±2s
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/EY	EU-rajaa-arvo tuoteryhmälle A/j: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 40 g/l VOC(seos kovetusaineen kera).

*Kiilto mitataan 60 °:ssa lasista. Se riippuu kerrospaksuudesta ja ilmasto-olosuhteista (lämpötila, suht. ilmankosteus) kuivamisen aikana. Arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Työstöohjeita

- Tasoitemassa täytyy valmistella tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan suoraa käyttöä varten.
- Ravistele massaa, lisää kovete suhteessa 10:1 ja sekoita ravistelemalla. Käytä osamäärien mittaamiseen LOBATool-mitta-astiaa tai punnitse osamäärät. Sekoittamisen jälkeen työstettävissä yhden tunnin ajan.
- Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia tai muuta likaa. Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBA- ja Wakol Connected Systems -järjestelmää sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen parantamiseksi. Hyväksytyt yhdistelmät löytyvät osoitteesta www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Mikrokuituinen LOBATool-lakkatela 100-120 / noin 100 ml(g)/m²
= 10 m²/l(kg)

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä varovasti aikaisintaan 4 tunnin kuluttua.
- Kevyt kulutus 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuorimittavuus ja suojaus 5 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa.

KÄYTTÖ:

Valmistelu:

- Levitä sopivia sementtipohjaisia käyttölattiantäytemassoja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä milloinkaan hio täytemassaa, poista mahdolliset sulkeumat terävällä terällä.
- Mahdolliset täytemassat löydät hyväksytyjen sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen luettelostamme: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Huomioi aina täytemassan valmistajan tekniset tiedot.

Levitys:

- Valmistele alusta asianmukaisesti ja pohjusta FactoryBase-tuotteella teknisten tietojen mukaisesti.
- Anna pohjustuksen kuivua vähintään 3 tunnin ajan, odota täydellistä kuivumista.
- Levitä 1x kerros lakkaa telalla.

Lisätietoja on asiakirjassa, jossa esitellään käsittelysuosituksia sementtipohjaisen käyttölattian täytemassan käytöstä lakattuna | päällysteenä.

Hoito arvon ylläpitoa varten:

Tarkempia puhdistus- ja hoitosuosituksia on LOBA-hoito-ohjeissa lakattuja sementtimäisiä tasoitemassoja varten. Nämä yleiset sekä tuotekohtaiset suositukset ovat myös osoitteessa www.loba.de

TÄRKEITÄ OHJEITA

Mekaaninen kestävyys:

- Kestää vähäistä hankaus- tai vierintäkuormitusta.

Nesteet:

- Lakkauskäsittely muodostaa hengittävän rakenteen.
- Nesteet täytyy pois välittömästi, sillä kauemmin kestävä vaikutus voi aiheuttaa värjäytyimiä.
- Kalvovaurioiden (naarmujen, reikien, lovien jne.) yhteydessä nesteet voivat imeytyä esteettä täytemassaan.
- Tasoitemassan tai pinnoitteen omasta väristä riippuen epäpuhtaudet näkyvät selvemmin, esim. tumma kahvitahra vaalealla tasoitemassalla.

Astu pinnoittamattoman täytemassan päälle vain kenkäsuojukset jalassa. Täytemassaan vaikuttava lika ja kosteus voivat tulla näkyviin pintakäsittelyn jälkeen.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten lattiapäällysteen alusmateriaalit, huonekalujen jalat ja tuolien pyörät voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja sovellustekniseltä osastolta. Täytemassan valmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Muita ohjeita koristeellisista mineraalisista lattiatasoiteista on saksalaisen BSR-liiton (BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.) asiakirjassa.