

FactoryBase



POHJUSTUS



Telalla levitettävä vesipohjainen pohjuste sementtimäisiä tasoi-temassoja varten.

- Turvallinen ja helppo käsittely
- Aikaa säästävä käyttämällä 2-kerrosjärjestelmää (1x pohjustus, 1x lakkaus)
- Optimoitu täytemassan ja lakan tarttuvuus
- Voidaan käyttää yhdessä LOBA 2K FactoryStyle -tuotteen ja lukuisten täytemassojen kanssa

Käyttöalue:

Soveltuu LOBA-yhtiön hyväksymien sementtipohjaisten käytölattian täytemassojen parantamiseen. Vastaavan luettelon löydät osoitteesta: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie.



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11751	5 l	4	128

Fast element	24 ±2%
Viskositeetti DIN 4	22 ±2s
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	W2+
2004/42/EY	EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 51 g/l VOC.

Työstöohjeita

- Tasoitemassa täytyy valmistella tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan suoraa käyttöä varten.
- Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia tai muuta likaa. Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Sekoita ainetta perusteellisesti.
- Liiallisen paisumispaheen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBA- ja Wakol Connected Systems -järjestelmää sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen parantamiseksi. Hyväksytyt yhdistelmät löytyvät osoitteesta www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Pohjustus: mikrokuituinen LOBATool-lakkatela 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

VÄLIHIONTA

Älä tee pohjustuksen välihiontaa.

KUIVUMISAIKA

- Voidaan lakata aikaisintaan 3 tunnin ja viimeistään 24 tunnin kuluttua.
- Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

KÄYTTÖ:

Valmistelu:

- Levitä sopivia sementtipohjaisia käyttölattiantäytemassoja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä milloinkaan hio täytemassaa, poista mahdolliset sulkeumat terävällä terällä.
- Mahdolliset täytemassat löydät hyväksytyjen sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen luettelostamme osoitteesta: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Huomioi tasoitemassan valmistajan tekniset tiedot.

Levitys:

- Levitä 1x kerros FactoryBase-tuotetta telalla.
- Kuivumisaika väh. 3 tuntia, enintään 24 tuntia.
- Levitä sitten yksi kerros 2K FactoryStyle -tuotetta teknisten tietojen mukaisesti.

Lisätietoja on asiakirjassa, jossa esitellään käsittelysuosituksia sementtipohjaisen käyttölattian täytemassan käytöstä lakattuna | päällysteenä.

Hoito arvon ylläpitoa varten:

Tarkempia puhdistus- ja hoitosuosituksia on LOBA-hoito-ohjeissa lakattuja sementtimäisiä tasoitemassoja varten. Nämä yleiset sekä tuotekohtaiset suositukset ovat myös osoitteessa www.loba.de

TÄRKEITÄ OHJEITA

Mekaaninen kestävyys:

- Kestää vähäistä hankaus- tai vierintäkuormitusta.

Nesteet:

- Lakkauskäsittely muodostaa hengittävän rakenteen.
- Nesteet täytyy pois välittömästi, sillä kauemmin kestävä vaikutus voi aiheuttaa värjäytyimiä.
- Kalvovaurioiden (naarmujen, reikien, lovien jne.) yhteydessä nesteet voivat imeytyä esteettä täytemassaan.
- Tasoitemassan tai pinnoitteen omasta väristä riippuen epäpuhtaudet näkyvät selvemmin, esim. tumma kahvitahra vaalealla tasoitemassalla.

Astu pinnoittamattoman täytemassan päälle vain kenkäsuojukset jalassa. Täytemassaan vaikuttava lika ja kosteus voivat tulla näkyviin pintakäsittelyn jälkeen.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten lattiapäällysteen alusmateriaalit, huonekalujen jalat ja tuolien pyörät voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja sovellustekniseltä osastolta. Täytemassan valmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Muita ohjeita koristeellisista mineraalisista lattiatasoiteista on saksalaisen BSR-liiton (BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.) asiakirjassa.