

Sealer FR



ERIKOISTUOTE



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsergütes Bauprodukt
nach TRGI-Grundrichtlin
2-15130-06



Jotta voit nukkua rauhassa

2K-erikoislakka parketille. Palosuojaan parantamiseen. Sealer FR -tuotteen avulla puulattioiden savunmuodostus vähenee lähes 90 %. Paloa hidastavien ominaisuuksien ansiosta tulipesäkkeen leviäminen vähenee yli 50 %.

- Palosuojaan aktiiviseen parantamiseen
- Kohteisiin, joissa palomääräyksiä
- Helppo käsittely LOBA-järjestelmässä
- Ei haittavaikutuksia ulkonäköön
- LOBAn innovaatio

Käyttöalue:

Sopii kaikille puulajeille, joiden tiheys käsittelemättömänä on $\geq 0,47\text{g/cm}^3$ (esim. pyökki, tammi, merbau, wenge). Vaikeasti syttyvän pinnan saavuttamiseen standardin EN 13501-1 luokan Cfl-s1 mukaisesti massiiviparketissa, joissa ei voida taata standardin EN 14342 mukaista vähimmäispaksuutta, sekä ei-standardinmukaisissa massiivipuulatioissa. Liimaus syttymättömään mineraaliseen alustaan vaaditaan. Lisätietoja löytyy testitodistuksesta – palokäyttötymisen luokitusraportti standardien DIN EN 13501-1 mukaisesti.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11833	5 kg	2	96

Fast element	34 ±2%
Viskositeetti DIN 4	23 ±2s
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	W3+
2004/42/EY	EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 72 g/l VOC.

Työstöohjeita

- Ravistele komponenttia A, lisää komponentti B hitaasti suhteessa 10:1 **sekoittaen samalla koneellisesti esim. LOBATOOL-värinsekoittimella**. Sekoittamisen jälkeen työstettävissä kahden tunnin ajan.
- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Liiallisen paisumispaineen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBA-lakkatela Deluxe 120 tai mikrokuituinen LOBA-lakkatela 100-120 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10 m²/l(kg)

KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

KÄSITTELY LUONNOLLISELLA PUUVÄRITYKSELLÄ:

- Valmistele alusta asianmukaisesti ja pohjusta se LOBA EasyPrime -tuotteella.
- Pohjusteen kuivumisaika teknisten tietojen mukaan.
- Levitä Sealer FR telalla.
- Kuivuminen yön yli, enintään 24 tuntia.
- Levitä Sealer telalla. Kuivuminen yön yli.
- Välihionta LOBATOOL-reikälaikalla P120 tai hienommalla.
- Levitä LOBA TopGel lastalla.
- Levitä LOBA 2K Duo telalla (kaikki versiot mahdollisia lukuun ottamatta kiiltävää versiota).

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Välihionta: jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihionta ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihionta ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihionnan jälkeen.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuoteluettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponttien esikäsittele lakan kestävällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Yleisiä ohjeita

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme

ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.