



GapFiller

Eri värejä

SAUMATIIVITEMASSA



Akrylaattipohjainen joustava saumatiiviste-/korjausmassa

- Erinomainen täyttökyky, vähäinen kutistuminen
- Nopea välikuivaus
- Suuri joustavuus
- Hiottavissa, värjättävissä ja viimeisteltävissä lakoilla, öljyillä ja hoitoaineilla
- Ei sisällä liuottimia, hajuton
- Suuri adheesiovoima

Käyttöalue:

Voidaan käyttää lakatuille ja öljytyille pinnoille, kuten puulle, parketille ja korkille sekä yhtenäisille päällysteille, esim. PVC:lle, CV:lle ja linoleumille. Jalkalistojen, ovenkehysten ja päällysteiden siirtymäkohtien saumojen sulkemiseen. Vaurioiden, oksanreikien, yksittäisten parkettisaumojen sekä lämpöpatterien putkien liitännöiden täyttämiseen. Irtonaisten parkettisaumojen jälkiliimaamiseen.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO

16227



310 ml



12

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä.

Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

GISCODE

D1



Vaahtera

Pyökki

Tammi

Tammi,
vaalea

Harmaa

Merbau

Hopea

Saksanpähkinä



Valkoinen

Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Tartuntapintojen (sauman kylkien) on oltava kuivia, kiinteitä, rasvattomia ja pölyttömiä.
- Kovettumattoman GapFiller-tiivisteiden voi pestä vedellä pois.
- Ei saa käyttää rakennuksen liikuntasauvoihin, mekaanisesti kuormitettuihin saumoihin ja kosteudelle jatkuvasti altistuviin alueisiin.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Patruunapistooli, puristus pistooli / Kulutuksen laskentakaava:
sauman leveys (cm) x sauman syvyys (cm) x sauman pituus (cm)
= kulutus (cm³ tai ml).

KUIVUMISAIKA

- Kalvon muodostuminen 30 minuutin kuluttua.
- Työstettävissä 4-6 tunnin kuluttua.
- Hiottavissa yön yli kuivamisen jälkeen.

JÄLKIKÄSITTELYYN SOPIVAT TUOTTEET:

Voidaan viimeistellä kuivumisen jälkeen kaikilla LOBA-pinnoitteilla ja LOBA-hoitoaineilla.

KÄYTTÖ:

- Leikkaa kartion kärki pois ja purista GapFiller-tuotetta puristus pistoolilla saumaan.
- Pinnan voi tasoittaa sen jälkeen märällä sormella tai lastalla.
- Painuminen on mahdollista leveissä saumoissa, käytä mahdollisesti 4-6 tunnin kuluttua uudelleen.
- Ilman, alustan ja GapFiller-tuotteen lämpötila ei saa käsittelyn ja kuivamisen aikana laskea alle +5 °C:seen.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaikat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.