

## Cover 400 g



TARVIKKEET



Höyrydiffuusiokykyinen suoja kierrätysteksteileistä (50 %) ja keräyspaperista (50 %). Vasta lakattujen ja öljytyjen parkettien ja puulattioiden suojaukseen.

- Hengittävä
- Lakat ja öljyt voivat kovettua lähes esteettömästi

**Käyttöalue:**

Vasta lakattujen ja öljytyjen parkettien ja puulattioiden suojaukseen.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO



16280

1

## Työstöohjeita

- Huopapahvi asetetaan limittäin noin 10 cm:n verran. Yläpuolen sauma täytyy varmistaa peittämällä se teipillä.

**MITAT JA PAINO:**

- **Neliömetripaino:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Materiaalin paksuus:** 0,8–0,9 mm
- **Leveys:** noin 100 cm
- **Rulla:** noin 50 m
- **Rullan paino:** 20–22 kg

**ODOTUSAIKA LEVITYKSESTÄ SUOJAUKSEEN:**

ilmoitetut ajat pätevät silloin, kun huoneen lämpötila on vähintään 20 °C, suhteellinen ilmankosteus on enintään 65 % ja tuuletus on riittävä.

- **LOBA 2K -lakkajärjestelmät:** 24 h
- **LOBA 1K -lakkajärjestelmät:** 48 h
- **LOBA 2K ImpactOil läpinäkyvä:** 24 h
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 h
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 h
- **LOBA Markant:** 5 pv

**TÄRKEITÄ OHJEITA**

Älä liimaa teippiä lakka- tai öljypinnalle.

Huopapahvi ei suojaa kosteuden vaikutuksilta. Jos kosteutta pääsee suojauksen alle tai päälle, voi syntyä vaurioita, kuten puun värjäytymistä sekä parkettielementtien turpoamista ja vääntymistä.

## Työstöohjeita

Pinnan voimakas mekaaninen kuluminen tai likaantuminen toistuvien töiden vuoksi voi edellyttää muita varokeinoja tai

lisävarokeinoja, kuten esim. kuitulevyjen laittamista.

## Yleisiä ohjeita

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdisti kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.