

2K Contact



PRODUITS SPÉCIAUX



Recouvrir de vernis, sans problème, un parquet fini

Agent d'adhérence à l'eau à deux composants. Pour revernir un parquet fini sans rectification intermédiaire. La solution pour la rénovation de surfaces structurées ou en pose flottante. Lors d'une rénovation par rectification, il n'est pas possible de conserver la structure de surface, notamment des lames biseautées ou brossées. La couche d'usure reste en outre préservée.

- Recommandé par les plus grands fabricants de parquets finis
- Consommation réduite, rendement élevé
- Permet une rénovation sans poussière
- L'aspect d'origine est préservé lors de la rénovation
- Gain de temps et réduction des coûts

Domaine d'application:

Convient pour les parquets finis vernis en usine. Permet une revitricification sans poussière et l'obtention de nouvelles propriétés de surface telles que : protection des bords, modification du degré de brillance, coefficient antidérapant pour les sols sportifs selon DIN 18032, effet antidérapant selon DIN EN 16165:2021-12 ou protection contre le jaunissement des bois clairs en utilisant UV-Protect.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
11520	750 g	4	384

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 12 mois.
Produit non dangereux selon l'ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.

GISCODE

W3/DD+

2004/42/CE

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 120 g/l de COV(mélange avec durcisseur).

Conseils d'utilisation

- Remuer la pâte, incorporer le durcisseur à raison de 2/ 1 tout en mélangeant. En cas de mélange d'une partie de la quantité, appliquer le même rapport. Mise en œuvre 2 heures après avoir préparé le mélange.
- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA TrimPad Applicator ou LOBA spatule de surface /env. 10g/m² (100m²/kg ou env. 70m²/bidon).

TEMPS DE SÉCHAGE

- Peut être recouvert au plus tôt après 2 heures.
- Mais dans les 24 heures.

RECOMMANDATION DE SYSTÈME POUR PARQUETS ENDUITS DE VERNIS DURCI AUX UV EN USINE :

Réaliser la rénovation,

- le nettoyage en profondeur avec la machine monodisque, un pad spécial LOBA vert et le LOBA CareRemover 1:4.
- Récupérer l'eau sale avec un aspirateur eau et neutraliser avec de l'eau claire ou utiliser une autolaveuse.
- Laisser suffisamment sécher.

Nouveaux revêtements,

- vérifier avec les techniciens d'application LOBA la possibilité de revernir. Créer, le cas échéant, une surface d'essai et effectuer un essai d'adhérence.

APPLICATION 2K CONTACT :

- Appliquer soigneusement 2K Contact en une passe.
- Après séchage non collant (env. 2 heures) vernir avec 2K Supra A.T. ou 2K Duo (non brillant).

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Rectification intermédiaire : s'il est nécessaire d'appliquer plusieurs couches de vernis, il faut une adhérence suffisante entre les couches. Il est possible de revernir dans les 24 heures, sinon, uniquement avec rectification intermédiaire. On obtient une surface uniforme grâce à une rectification intermédiaire avant d'appliquer la dernière couche. Dépoussiérer soigneusement après chaque rectification intermédiaire.

Utilisation d'une couche d'apprêt ou d'un système de vitrifiant : L'application d'une couche d'apprêt fiabilise le traitement et garantit une surface d'application sans dépôts et sans bandes, et ce avec pratiquement n'importe quel bois. Vous trouverez de plus amples informations dans la liste des bois LOBA du catalogue des produits.

Collage des bords : les systèmes de vernis à l'eau présentent en général une tendance à coller les bords. Pour éviter au maximum la formation de fissurations irrégulières s'accompagnant d'un collage en bloc, différentes mesures sont indispensables : collage résistant au cisaillement et élastique des éléments de parquet, masticage soigné des jointures, application d'apprêts adaptés tels que LOBA EasyPrime, traitement préliminaire des rainures des lames de plancher massif avec une cire compatible vernis avant la pose. Prendre des mesures destinées à maintenir atmosphère intérieure constante, notamment au niveau de l'hygrométrie. (Il est recommandé de demander un conseil client avisé). Sont particulièrement sensibles les sols anciens avec les parquets déjà abimés, des colles labiles, les planchers, dallages en bois, parquets à lamelles sur chants collés de manière élastique ou cloués, ainsi que les parquets posés parallèlement, les parquets sur chauffage au sol, les bois ayant une courte durée de transition à l'humidité telles que le hêtre, l'érable.

Interactions : les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises, les colles élastiques pour parquets et colles de montage, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini. Les accumulations dans les jointures peuvent affecter l'effet visuel et sensoriel. Les teintures capillaires, la gomme des pneus des voitures, motocycles, vélos et similaires peuvent entraîner des colorations de surface durables et irréversibles.

Instructions générales

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusive-

ment sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.