

Akzent 100 Wax



KEPI HIGH SOLID



Λάδι/κερί High Solid για ξύλινα δάπεδα σε φυτική βάση. Τονίζει τη φυσικότητα του ξύλου.

- Ομοιόμορφη, γεμάτη εμφάνιση
- 100 % χωρίς στερεά σώματα - διαλύτες
- Χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση
- Αυξάνει την αντοχή της επιφάνειας στο νερό
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την τελική επεξεργασία ξύλινων δαπέδων τα οποία εμποτίστηκαν με Akzent 100 Oil. Ενδείκνυται για σχεδόν όλους τους ευρωπαϊκούς και εξωτικούς τύπους ξύλου. Λάβετε υπόψη τον κατάλογο τύπων ξύλου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.loba.de. Σε περίπτωση αμφιβολίας απαιτείται επικοινωνία με το εργοστάσιο.



Loba GmbH & Co. KG
Epoxyoxidharzfreies Bauprodukt
nach TSI-Grundregeln
Z-5270-14



Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ			
10602	750 ml	6	480

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.
Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

GISCODE

Ö10+

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.
- Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε θερμοκρασία δωματίου +15°C έως + 25°C, θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. υγρασία αέρα 40% - 65%, θερμοκρασία υλικού +18°C - + 25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.
- Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο έτος.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Αυτό το προϊόν είναι συστατικό του „Connected Systems“ των LOBA και Wakol. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί με κόλλες παρκέ Wakol λαμβάνονται από τον „Πίνακα Connected Systems“: www.loba.de/connected-systems

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

LOBA Σπάτουλα / 10-20ml/m² (50-100m²/l) ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Εξομάλυνση με LOBASAND SpecialPad μπεζ ή λευκό.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Μπορεί να πατηθεί μετά από 12 ώρες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 24 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 10 ημέρες.
- Η νωρίτερη κάλυψη είναι εφικτή με LOBA Cover 400, για λεπτομέρειες βλέπε τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

- Επαλείψτε LOBA Akzent 100 Oil με σπάτουλα LOBA κατά τμήματα.
- Αμέσως μετά εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.
- Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

- Επαλείφεται Akzent 100 Wax με μεταλλική σπάτουλα LOBA κατά τμήματα.
- Αμέσως μετά εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ ή Pad λευκό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στεγνώματος.

Εμπροσθιμένα πανιά καθαρισμού, rads και άλλα μέσα εργασίας πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε κλειστούς περιέκτες, λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά, κ.λπ. πρέπει να υγρανθούν με νερό ή να φυλαχθούν σε σφραγισμένο κουβά και να απορριφθούν με τρόπο ώστε να προστατεύονται από φωτιά - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης. Οι περιοχές εργασίας πρέπει να αερίζονται καλά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του στεγνώματος.

Οι εφαρμογές με σπάτουλα είναι εφικτές μόνο σε ξύλινα δάπεδα με στεγανούς αρμούς. Το λάδι που έχει εισχωρήσει μέσα στους αρμούς δεν στεγνώνει πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Πυροπροστασία:

Συστήματα σχηματισμού στρώσεων:

Για τη συμμόρφωση με την έγκριση DIBt και την επίτευξη της κλάσης πυροπροστασίας Cfl-s1 σύμφωνα με το DIN EN 14342, Πίνακας 1, απαιτείται πάχος ξηρού φιλμ μέγιστο 100 μm για τα βερνίκια και μέγιστο 50 μm για τα λάδια σκληρού κεριού.

Συστήματα που δεν σχηματίζουν φιλμ:

Για να επιτευχθεί η κλάση πυροπροστασίας Cfl-s1 σύμφωνα με το DIN EN 14342, Πίνακας 1, πρέπει να τηρείται ποσότητα εφαρμογής 20 έως 60 g/m².

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Κόλλημα ακμών: Τα παρκέ που δεν έχουν κολληθεί σταθερά έναντι ώθησης, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδου καθώς και οι τύποι ξύλων με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας (π.χ. οξιά) επιβαρύνονται σε περίπτωση διακυμάνσεων στο κλίμα του χώρου (υγρασία αέρα, θερμοκρασία). Σε περίπτωση χρήσης λαδιών δεν μπορούν να προκληθούν ρωγμές στους αρμούς.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Connected Systems: Μέσω των Connected Systems ελεγμένα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα έτσι ώστε με ενδεδειγμένη επεξεργασία να μην παρουσιάζεται σκούρα απόχρωση, που προκαλείται μέσω χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιφανειακής επεξεργασίας και κόλλας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.