


# EasyFinish

## Γυαλιστερό



ΣΦΡΑΓΙΣΗ



### Το δοκιμασμένο σε εκατομμύρια περιπτώσεις

Βερνίκι παρκέ 1 συστατικού με βάση νερού. Για έντονη καταπόνηση. Αυτό το βερνίκι έχει δοκιμαστεί σε εκατομμύρια m<sup>2</sup> και ως προς την αντοχή του είναι συγκρίσιμο με προϊόντα 2 συστατικών. Ελαστικότητα, καλή αντοχή σε χημικά και σε τριβή.

- Απλότητα συστήματος 2 συστατικού με απόδοση 2 συστατικών
- Εξαιρετικές ιδιότητες επεξεργασίας - απλά και με ασφάλεια, χωρίς ανωμαλίες
- Με χαμηλές εκπομπές ουσιών, EMICODE® EC1
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα σχεδόν τα είδη ξύλων καθώς και σε φελλό
- Ομορφιά μεγάλης διάρκειας ζωής - υψηλή αντοχή κατά της μηχανικής φθοράς και των οικιακών χημικών
- Πληροί όλες τις απαιτήσεις του ÖNORM C2354:2009 για την υψηλότερη κατηγορία καταπόνησης

### Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για παρκέ και ξύλινα δάπεδα.

## Δεδομένα προϊόντων

### Καταπόνηση



### ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ

11517



5l

4

128

Βαθμός γυαλάδας περ.*	120
Στερεά σώματα	31 ±2%
Χρόνος στεγνώματος	23 ±2s
Αποθήκευση και μεταφορά	18 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση στους +5 έως +25°C. Δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς από παγετό κατά τη μεταφορά.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Οριακή τιμή ΕΕ για το προϊόν (Κατ. A/i): 140g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 90g/l VOC.

\*Ο βαθμός γυαλάδας μετράται στους 60° σε γυαλί. Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης και τις κλιματικές συνθήκες (Θερμοκρ., σχ. υγρ. αέρα) κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Οι τιμές είναι μόνο ενδεικτικές.

## Υποδείξεις επεξεργασίας

- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπτεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.
- Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε Θερμοκρασία δωματίου +15°C έως + 25°C, Θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. υγρασία αέρα 40% - 75%, Θερμοκρασία υλικού +18°C - + 25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.
- Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο έτος.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερβολικής πίεσης διόγκωσης, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έως 2 περάσματα με ρολό ανά ημέρα.
- Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Αυτό το προϊόν είναι συστατικό του „Connected Systems“ των LOBA και Wakol. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί με κόλλες παρκέ Wakol λαμβάνονται από τον „Πίνακα Connected Systems“: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

LOBA Ρολό Deluxe 120 ή LOBA Ρολό Microfaser 100-120 / 100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10m<sup>2</sup>/l(kg)

### ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΣΜΑ

Εντός 24 ωρών μπορεί να γίνει επάλειψη ασταριού χωρίς, στη συνέχεια με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα. Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα μπορεί να βελτιωθεί με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα πριν από το τελευταίο χέρι.

Χρησιμοποιήστε διάτρητο Pad LOBASAND Lochpad P180 ή λεπτότερο, εναλλακτικά πλέγμα λείανσης LOBASAND Schleifgitter P180 ή λεπτότερο.

Πριν την επάλειψη βερνίκιού απομακρύνετε διεξοδικά τη σκόνη.

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Δυνατότητα για προσεκτικό περπάτημα, για ενδιάμεσο τρίψιμο και για δεύτερο βερνίκωμα το νωρίτερο μετά από 4 ώρες.
- Ελαφριά καταπόνηση μετά από 24 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 5 ημέρες.
- Η νωρίτερη κάλυψη είναι εφικτή με LOBA Cover 400, για λεπτομέρειες βλέπε τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.
- Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%.

### ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ:

Για την ελαχιστοποίηση του κολλήματος ακμών, της δημιουργίας ανωμαλιών και για τη φραγή συστατικών στοιχείων του ξύλου, π.χ. σε εξωτικά ξύλα.

- EasyPrime
- VivaPrime
- 2K Intensive
- PrimaSeal Plus (περιέχει διαλύτη)

### Πρόσθετα

Το εύρος των εφαρμογών, των ιδιοτήτων και της εμφάνισης μπορεί να επεκταθεί με το συνδυασμό με πρόσθετα LOBA. Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες των προσθέτων για τους πιθανούς συνδυασμούς.

### ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:

- Προετοιμάστε κατάλληλα και ασταρώστε το υπόστρωμα.
- Στέγνωμα του ασταριού όπως προβλέπεται.
- Περάστε το βερνίκι με ρολό.
- Στέγνωμα.
- Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα.
- Περάστε με ρολό τη δεύτερη στρώση βερνίκιού.

## Γενικές υποδείξεις

**Καθαρισμός των συσκευών εργασίας:** Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

**Χρόνος στεγνώματος:** Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετική υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

**Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα:** Εάν πρόκειται να περαστούν διάφορες στρώσεις βερνικιού, για την επίτευξη επαρκούς πρόσφυσης της ενδιάμεσης στρώσης μπορεί να γίνει το επόμενο πέρασμα με βερνίκι εντός 24 ωρών χωρίς, μετά με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα. Με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα πριν την τελευταία βαφή επιτυγχάνεται ομοιόμορφη επιφάνεια. Μετά από κάθε ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα απομακρύνετε διεξοδικά τη σκόνη.

**Χρήση ασταριού ή δομή μόνο με βερνίκι:** Η χρήση ασταριού αυξάνει την ασφάλεια επεξεργασίας και εξασφαλίζει επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες και λωρίδες, σχεδόν ανεξάρτητα από τον τύπο ξύλου. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στον κατάλογο τύπων ξύλου LOBA στον τρέχοντα κατάλογο προϊόντων.

**Κόλλημα ακμών:** Τα συστήματα βαφής βάσεως νερού παρουσιάζουν γενικά τάση για κόλλημα ακμών. Για να αποκλειστούν οι ανομοιόμορφα διατεταγμένοι αρμοί με το επακόλουθο κόλλημα των στοιχείων είναι σκόπιμα διάφορα μέτρα: Κόλληση σταθερά έναντι ώθησης ή ελαστικά των στοιχείων παρκέ, προσεκτική πλήρωση των αρμών, χρήση κατάλληλων ασταριών όπως π.χ. LOBA EasyPrime, προεπεξεργασία των πλευρών των αυλακιών σε συμπαγείς ξύλινες σανίδες με κερί συμβατό με το βερνίκι πριν από την τοποθέτηση. Η λήψη μέτρων τα οποία διατηρούν σταθερό το κλίμα του χώρου, ιδιαίτερα την υγρασία αέρα. (Συνιστάται προσεκτική ενημέρωση του πελάτη). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παλαιά δάπεδα με κόλλες που ήδη παρουσιάζουν ζημιά ή είναι ασταθείς, οι ελαστικά κολλημένες ή καρφωμένες σανίδες παρκέ, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδων, τα ξύλα με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας όπως για παράδειγμα οξιά, σφεντάμι.

**Αλληλεπιδράσεις:** Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

**Connected Systems:** Μέσω των Connected Systems ελεγμένα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα έτσι ώστε με ενδεδειγμένη επεξεργασία να μην παρουσιάζεται σκούρα απόχρωση, που προκαλείται μέσω χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιφανειακής επεξεργασίας και κόλλας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.