

Akzent 100 Wax



HIGH SOLID VOSAK



High Solid ulje/vosak za drvene podove na biljnoj bazi. Naglašava prirodnost drveta.

- Ravnomjerna, bogato naglašen izgled površine
- 100% čvrste tvari - bez otapala
- Visoka ekonomičnost upotrebe
- Povećava otpornost površine na vodu
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Prikladno za krajnju obradu drvenih podova, koji su impregnirani sredstvom Akzent 100 Oil. Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača.



Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10602	750 ml	6	480

Sastojci

modificirana biljna ulja, biljni voskovi, Voskovi, sikativi, suhi materijali bez kobalta, alifatski ugljikovodici, Voda

Skladištenje i prijevoz

36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE

Ö10+

Upute za obradu

- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljepilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA lopatica (špahtla, gleter)/10-20 ml/m² (50-100 m²/l) ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBA special bijelog ili bež pada (podloške).

VRIJEME SUŠENJA

- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 24 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 10 dana.
- Moguće je ranije pokrivanje artiklom LOBA Cover 400, pojednosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.

PRIPREMA:

- nanesite LOBA Akzent 100 Oil koristeći LOBA lopaticu (špahtlu). Radite u segmentima, dio po dio poda.
- Odmah izjednačite polirkom i umetnutom special LOBA bež podloškom (pad).
- Sušenje preko noći.

OBRADA:

- Akzent 100 Wax se nanosi dio po dio metalnom LOBA lopaticom (špahtlom).
- Odmah izjednačite površinu polirkom i umetnutom special LOBA bijelom podloškom (pad).

VAŽNE NAPOMENE

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, jastučiće i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za pokrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno lijepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nepravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Opće napomene

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepila.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.