

2K ImpactOil

prozirno



HIGH SOLID ULJE



Prirodno ulje za najzahtjevnije podove

2 K High Solid ulje za drvene podove na biljnoj bazi. Naglašava prirodne karakteristike drva uz postizanje izuzetnih svojstava. Stoga je prikladno u najzahtjevnijim javnim i privatnim prostorima i čak mokrim područjima. Zahvaljujući dobroj penetraciji drvo će biti očuvano ali otvorenih pora i s mogućnošću "da diše". Uspoređujući s 1K uljima, 2K tehnologija osigurava brže sušenje, manju osjetljivost na prljavštinu i bolju otpornost na vodu i kemikalije.

- Prikladnost za prostorije izložene velikoj količini vlage
- Ušteda vremena obradom u 1-dnevnom sustavu
- Visoka ekonomičnost upotrebe
- 100% čvrste tvari - bez otapala
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema DIN EN 16165:2021-12 za radna područja
- Sigurna i jednostavna obrada
- Dostatan je jedan premaz valjkom
- Može se koristiti već nakon 24 sata
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Prikladno za impregnirajuću prvu obradu drvenih podova. Prikladno i za prostorije izložene velikoj vlazi, kao što je kupaoonica, wellness zona, itd. Neproklizno prema DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10. Prikladno za dječje igračke, ispunjavaju se zahtjevi norme DIN EN 71-3 - "Pomicanje određenih elemenata". Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača. Prikladno i za površinsku obradu cementne mase za izravnavanje WAKOL Z 610 (bez prašine) WAKOL Z 615 (bez prašine) i WAKOL Z 625, u kombinaciji s voskom LOBA Akzent 100.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Sastojci

modificirana biljna ulja, sikativi, suhi materijali bez kobalta, Voda

Skladištenje i prijevoz

36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE

010/DD+

Upute za obradu

- Smjesu promiješajte, dodajte otvrdivač u omjeru 10:1 i dobro promiješajte (moguće i strojno LOBA mikserom). Ako treba promiješati samo dio količine, treba ga izvagati. Nakon miješanja, transparentno ulje se može koristiti 2 sata, a ulje u boji 1 sat.
- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljepilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA valjak za ulje s Microfaser 60-80 / 30-60 ml(g)/m² ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBA special bež pad.

VRIJEME SUŠENJA

- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 24 sata.
- Pokrivanje nakon 5 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBA Cover 400, pojedinih potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.

NANOŠENJE VALJKOM:

- pripremite podlogu.
- Nanesite tanki sloj ulja LOBA valjkom za ulje s mikrovlaknima od 60-80.
- Pustite da djeluje približno 1 sat.
- Izjednačite površinu polirkom i umetnutom special LOBA bež podloškom (pad).

PRIMJENA NA CEMENTNOJ MASI ZA IZRAVNANJE WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 I WAKOL Z 625:

Priprema:

- Nanesite WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ili WAKOL Z 625 masu za izravnavanje za izravno korištenje u skladu s podacima proizvođača WAKOL i pritom uvažite tehničke informacije.
- Nemojte brusiti masu za izravnavanje, nego samo eventualne neravnine dijelom uklonite oštricom.

Postizanje nauljene/navoštene površine:

- nanesite tanak sloj sredstva LOBA 2K ImpactOil koristeći LOBA valjak za ulje s mikrovlaknima veličine 60 do 80, potrošnja maks. 80 g/m²
- Odmah nakon toga izravnajte površinu strojem za pranje podova i podmetnutom LOBASAND SpecialPad bež podloškom.
- Sušenje tijekom noći.
- Pažljivo nanesite tanak sloj voska LOBA Akzent 100 LOBA ravnom lopaticom dio po dio (otpr. 20 g/m²).
- Odmah izjednačite strojem za pranje podova i umetnutom posebnom LOBASAND SpecialPad bež podloškom.

Za više detalja uzmite u obzir „Preporuku strukture mase za izravnavanje kao korisnu oblogu | nauljeno/navošteno“.

VAŽNE NAPOMENE

Nije odobreno za nanošenje prskanjem. Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja. Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte. Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno lijepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepila.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.