

2K ImpactOil Color

razne boje



HIGH SOLID ULJE COLOR



Prirodno ulje za najzahtjevниje podove

High Solid ulje u boji za drvene podove na biljnoj bazi. Na glašava prirodne karakteristike drva uz postizanje izuzetnih svojstava Stoga je prikladno u najzahtjevijim javnim i privatnim prostorima i čak mokrim područjima. Zahvaljujući dobroj penetraciji drvo će biti očuvano ali otvorenih pora i s mogućnošću "da diše". Uspoređujući s 1K uljima, 2K tehnologija osigurava brže sušenje, manju osjetljivost na prljavštinu i bolju otpornost na vodu i kemikalije.

- Prikladnost za prostorije izložene velikoj količini vlage
- Ušteda vremena obradom u 1-dnevnom sustavu
- Visoka ekonomičnost upotrebe
- 100% čvrste tvari - bez otapala
- Sve varijante mogu se međusobno miješati
- Sigurna i jednostavna obrada
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema DIN EN 16165:2021-12 za radna područja
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Za bojanje parketa i drvenih podova. Prikladno za impregniranju prvu obradu drvenih podova. Prikladno i za prostorije izložene velikoj vlazi, kao što je kupaonica, wellness zona, itd. Neproklizno prema DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10. Prikladno za dječje igračke, ispunjavaju se zahtjevi norme DIN EN 71-3 - "Pomicanje određenih elemenata". Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača.

Podaci o proizvodu

| KATALOŠKI BROJ | | | |
|----------------|-------|---|-----|
| 10610 | 750 g | 4 | 400 |

Sve boje dostupne su i u uzorcima limenki od 100 ml.
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Sastojci

modificirana biljna ulja, pigmenti, siksativi, suhi materijali bez kobalta, Voda

Skladištenje i prijevoz

36 mjeseci stabilno skladištenje.
Nije opasan teret prema ADR-u.
Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE

Ö10/DD+

Podaci o proizvodu

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Osnovne boje | | | | | | | |
| | 900005 Crna | 900126 Bijela | 900148 Siva | | | | |
| Boje drveta | | | | | | | |
| | 800099 Mahagonij | 800127 Orah | 800132 Dimljeni hrast | 800145 Kambala | 800149 Sucupira | 800150 Wenge | 800200 Antički hrast |
| Trendovske boje | | | | | | | |
| | 700133 Papirus | 900127 Kreda | 900143 Ostroga | 900144 Glina | 900145 Pijesak | 900146 Sedef | 900147 Srebrna |

Bez jamstva na boju

Upute za obradu

- Smjesu promiješajte, dodajte otvrđivač u omjeru 10:1 i dobro promiješajte (moguće i strojno LOBA mikserom). Ako treba promiješati samo dio količine, treba ga izvagati. Nakon miješanja, transparentno ulje se može koristiti 2 sata, a ulje u boji 1 sat.
- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Za druge oblike nanošenja, parametri kao što su vremena sušenja mogu varirati.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Vlastita nijansa korištenog drveta, njegova struktura i razmještaj pora te stupanj hrapavosti jako utječe na željenu nijansu boje. Preporučujemo da na originalnom drvetu uz pomoć alata za brušenje napravite uzorak nijanse radi vlastite kontrole i prema potrebi kako biste ga mogli uručiti izvođaču radova.
- Treba uzeti u obzir LOBA "Upute za brušenje i bojanje parketa".
- Prije primjene varijanti u boji preporučujemo probne premaze radi procjene ciljne nijanse i izgleda cijelokupne površine. Nijanse boje mogu se međusobno miješati. Za posvjetljivanje ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja može se dodati prozirna varijanta. Za ravnomjeran izgled boje potrebno je zasićenje pigmentom, a razrjeđivanje se smije provesti s najviše tri bezbojna dijела na jedan dio s bojom.
- Ako je za veće površine potrebno više posuda, cijelokupnu

- količinu treba promiješati u jednoj velikoj posudi.
- Kod močenih površina je zbog dubokog prodiranja pigmenata u drvo onemogućeno naknadno obnavljanje u prvobitnu stanje površine.
 - Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GS CODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
 - Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljeplilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RAZRJEĐIVAČ

Za posvjetljivanje nijanse ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja pomiješajte s transparentnim sredstvom. Miješajte maks. 3 dijela transparentnog s jednim dijelom u boji.

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA lopatica (špahlta, gleter) / po sloju otp. 30 g/m² (33 m²/kg) ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBA special bez pada (podloške).

VRIJEME SUŠENJA

- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 48 sati.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 10 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBA Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.

Upute za obradu

ALTERNATIVNA PRETHODNA OBRADA RADI POSTIZANJA POSEBNIH EFEKATA

Pigmentni bajc:

- PreTone

NANOŠENJE LOPATICOM:

- Ulje nanesite LOBA lopaticom (špahtlom).
- Pustite da djeluje.
- Otprikljike 20 minuta nakon početka nanošenja ulja polirkom i umetnutim special LOBA bež podloškom (pad) izjednačite površinu.
- Lopaticom nanesite drugi sloj ulja.
- Pustite da djeluje.
- Otprikljike 20 minuta nakon početka nanošenja ulja polirkom i umetnutim special LOBA bež podloškom (pad) izjednačite površinu.

PRIMJENA NA PODOVIMA SA SPOJEVIMA I DASKAMA SA SKOŠENIM BRIDOVIMA - NANOŠENJE PODLOŠKOM (PAD):

2K ImpactOilColor izravno nanesite na special LOBA bež podlošku (pad). Utrljajte ulje pomoću polirke. Izjednačite novom (suhom) LOBA special bež podloškom (pad). Sušenje tijekom noći. 2K ImpactOilColor izravno nanesite na special LOBA bež podlošku (pad). Utrljajte ulje pomoću polirke. Izjednačite novom (suhom) LOBA special bež podloškom (pad). Više informacija o ovoj tehnici pronađite u našim „Tehničkim savjetima i preporukama“ na www.loba.de.

VAŽNE NAPOMENE

Nije odobreno za nanošenje prskanjem.

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno ljepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omešivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepljiva mogu uzrokovati omešavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepljiva.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljinjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovacke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.