

# PrimaSeal Plus



TEMELJNI PREMАЗ



Temeljni premaz za parket na bazi alkohola.

- Sigurna i jednostavna obrada
- Dobro blokiranje sastojaka drveta i zagađenih mjesta
- Pojačava boju drveta
- Dobar omjer cijene i učinka

#### Područje primjene:

Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na [www.loba.de](http://www.loba.de). U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača. Smanjuje se rubno slijepjivanje daščica. Kod stručno položenih parketa i drvenih podova koji su zalijepljeni tako da ne dolazi do pomicanja neće doći do lijepljenja blokova.

## Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ



11033

5l

4

128

Skladištenje i prijevoz

18 mjeseci stabilno skladištenje.  
Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE

G1

## Upute za obradu

- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 75 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Kako biste smanjili rizik od pretjeranog tlaka bubrenja, preporučujemo nanošenje najviše 2 sloja valjkom dnevno.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro promiješajte materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

#### RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

#### UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA valjak za lak Universal 100 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

#### MEĐUBRUŠENJE

Temeljni premaz nemojte brusiti.

#### VRIJEME SUŠENJA

- Najranije se može prelakirati nakon pribl. 60 minuta.
- Ako se sušenje oduži, pričekajte da se podloga potpuno osuši.

#### PRIKLADNI LAKOVI:

Normalno opterećena podloga:

- Life.

## Upute za obradu

### Do jako opterećenih podloga:

- EasyFinish.
- Viva.

### Do vrlo jako opterećenih podloga:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

### PRIMJENA NA PARKETU I DRVENIM PODOVIMA:

- stručno pripremite podlogu.
- Valjkom nanesite temeljni premaz u obilnoj količini.
- Sušenje.
- Valjkom nanesite LOBA lak na bazi vode.

## Opće napomene

**Čišćenje alata:** alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Sigurnosne napomene:** kod obrade i sušenja proizvoda koji sadrže veću količinu otapala nastaju zapaljive pare otapala. Stoga je u opasnoj zoni zabranjena vatra, otvoreno svjetlo, varenje, pušenje, itd. Dobro prozračite radne i skladišne prostorije. Električne uređaje u radnim i pomoćnim prostorijama treba pravovremeno isključiti kako bi na početku rada bili rashlađeni. Treba izbjeći svako iskrenje, uključujući električne uređaje. Spremnike materijala treba držati čvrsto zatvorene. Uklonite dijelove, biljke ili životinje (akvarij) iz područja djelovanja para otapala.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.