

# EasyFill



SMJESA ZA SPOJNICE



## Maksimalni kapacitet punjenja, nije potrebno naknadno popravljanje




Tekućina za pravljenje smjese za kitanje spojeva na bazi vode. Za pravljenje mase za kitanje. Najnovija generacija opreme za punjenje spojnice na bazi vode zatvara i najveće spojnice jednim nanosom. Jedno punjenje, brzo sušenje i izvanredna svojstva brušenja štede mnogo vremena.

- Lagano za rad
- Zatvara i velike spojnice jednim punjenjem
- Bez spuštanja mase za izravnavanje u spojnicu
- Vrlo brzo sušenje
- Dobra svojstva brušenja, dobra uočljivost i slabo prijanjanje za brusni papir
- Dobra obojenost na nauljenim i lakiranim površinama
- Primjenjivo na svim standardnim europskim i egzotičnim vrstama drveta
- Neutralni miris

## Područje primjene:

Za zatvaranje fuga i manjih oštećenja na zalijepljenom parketu i drvenim podovima. Stari podovi s velikim ili onečišćenim spojnicama te drveni podovi pribijeni čavlima ili vijcima na drvenoj konstrukciji obično se ne zapunjavaju masom za fugiranje, jer će osušena masa na nekim mjestima djelomično puknuti i izaći.

## Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
11039	1l	12	480
	5l	4	128

<b>Kruta tijela</b>	30 ±2%
<b>Skladištenje i prijevoz</b>	12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Čuvati na temperaturi od 5 do 25 °C. Nema opasnosti od oštećenja smrzavanjem uslijed transporta.

**GISCODE** W2+

## Upute za obradu

- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 75 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

### UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA lopatica za izravnavanje površine / otpr. 100 ml/m<sup>2</sup> (10 m<sup>2</sup>/l). Potrošnja može ovisiti o širini spojnice.

### VRIJEME SUŠENJA

- Za fine fuge, može se brusiti najranije nakon 15 minuta.
- U slučaju renoviranja s izrazito velikim fugama, pričekajte preko noći da se osuši.
- Ponovna obrada preporučenim sustavima za obradu površina najranije nakon 60 minuta.

### SUSTAVI PRIKLADNI ZA POVRŠINSKU OBRADU:

- Svi LOBA brtveni i uljni sustavi.

### PRIMJENA:

- Nakon međubrušenja (npr. granulacija 60) i prije finog brušenja (npr. granulacija 100).
- Umijesite proizvod sa što sitnijom prašinom brušenja odgovarajuće vrste drveta kako biste dobili pastoznu, glatku smjesu.
- Što je finije korišteno brašno brušenja, to će se smjesa moći lakše koristiti lopaticom i bit će bolje prianjanje unutar spojnice.
- Prije finog brušenja cijeli pod se izravnava.
- Kod većih spojnica ili oštećenja ponovite postupak nakon sušenja.
- Pažljivo uklonite ostatke s površine.
- Smjesu na površini nakon sušenja potpuno uklonite brušenjem (fino brušenje).

**Savjet:** Idealan rezultat boje postiže se ravnomjernim omjerom miješanja od 1:10 (udio brusne prašine u odnosu na otopinu smjese).

### OBOJENOST KOD TAMNIH VRSTA DRVETA:

Poboljšanje obojenosti kod tamnih vrsta drveta moguće je dodavanjem boje za toniranje Mixol Universal. 5 litara sredstva LOBA EasyFill ulijte u kantu, dodajte 200 ml MIXOL-a i miješalicom za boju miješajte dok se ne dobije homogena masa. Kako bi se izbjegla odstupanja boje, uvijek miješajte količinu mase dovoljnu za određenu površinu. Stoga masu treba potrošiti unutar 24 sata.

- **Mixol Dunkelbraun 23** Za tamne vrste drveta kao što su: DImljeni hrast, wenge, PangaPanga
- **Mixol Kastanie 20** Za crvenkaste vrste drveta kao što su: jatoba, merbau, mahagonij

Dodatni savjeti u vezi s opisanom primjenom navode se u dijelu s tehničkim podacima „Popunjavanje tamnog ili crvenkastog drveta.“

## Opće napomene

**Čišćenje alata:** alat i opremu odmah očistite vodom.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C uz relativnu vlažnost zraka od 50 % i dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje.

**Sljepljivanje rubova:** sustavi laka na bazi vode su u pravilu skloni lijepljenju rubova. Kako bi se maksimalno izbjeglo stvaranje neravnomjerno raspoređenih spojnica popraćeno lijepljenjem blokova treba poduzeti različite mjere: čvrsto lijepljenje elemenata parketa kojim se sprječava njegovo pomicanje, pažljivo popunjavanje spojnica, uporaba prikladnih temeljnih premaza, primjerice LOBA EasyPrime, prethodni tretman stranica utora na masivnim drvenim pločama voskom kompatibilnim s lakom prije polaganja. Poduzimanje mjera kojima se održava ista klima prostorije, posebice relativna vlažnost zraka. (Preporučujemo detaljno savjetovanje kupaca). Posebno osjetljivi su stari podovi s prethodno oštećenim, labilnim ljepljivim, fleksibilno zalijepljeni ili čavlama pribijeni parketni podovi, podovi od drvenih ploča, industrijski parket i paralelno položene parketne daščice, parket preko sustava podnog grijanja, drvo koje brže upija vlagu (npr. bukva, javor).

## Opće napomene

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše

jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.