

2K FactoryStyle

extra mat



ZAŠTITNI PREMAZ




Dvokomponentni poliuretanski sloj na bazi vode za cementne mase za izravnavanje. Za jako opterećenje habanja.

- Posebno niska razina emisija sa sredstvom EMICODE EC1 Plus
- Ravnomjerno matirana površina
- Veliko područje primjene, i u javnim područjima kroz sigurnost od klizanja R9
- Vremenski učinkovito zahvaljujući primjeni u dvoslojnom sustavu (1x impregnacija, 1x pečenje)

Područje primjene:

Prikladno za oplemenjivanje cementnih masa za izravnavanje korisnog poda koje odobrava LOBA. Odgovarajući popis pronađite na: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Neproklizno prema DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R9. Za jako opterećenje u stambenim prostorima i kod komercijalne primjene.



Podaci o proizvodu

Opterećenje



KATALOŠKI BROJ

11743



5 kg



2



96

Stupanj sjaja (približno)*	20
Kruta tijela	38 ±2%
Viskoznost DIN 4	31 ±2s
Skladištenje i prijevoz	12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/j): 140 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 40 g/l organski hlapive tvari (VOC) (pomiješano s otvrdivačem).

*Stupanj sjaja mjeri se pod kutem od 60° na staklu. Ovisi o debljini sloja i klimatskim uvjetima (temperatura i rel. vlažnost zraka) tijekom sušenja. Vrijednosti služe samo za orijentaciju.

Upute za obradu

- Masa za izravnavanje mora biti pripremljena za izravnu uporabu sukladno podacima proizvođača.
- Smjesu protresite, dodajte sredstvo za stvrdnjavanje u omjeru 10:1 i protresite. Ako se miješaju djelomične količine, upotrijebite LOBA mjernu posudu ili izvagajte. Nakon miješanja može se nastaviti obrađivati jedan sat.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona i druge prljavštine. Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od +15 °C do +25 °C, temperatura poda +15 °C do +22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 75 %, temperatura materijala od +18 °C do +25 °C te odgovarajuća ventilacija radnih prostora.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod je sastavni dio sustava LOBA i Wakol Connected Systems za oplemenjivanje cementnih masa za izravnavanja korisnog poda. Pronađite odobrene kombinacije na www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen
- Dobro protresite materijal.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA valjak za lak s mikrovlaknima 100-120 / otpr. 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

VRIJEME SUŠENJA

- Oprezno se može hodati najranije nakon 4 sata.
- Manje opterećenje nakon 24 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 5 dana.
- Moguće je ranije pokrivanje artiklom LOBA Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.
- Navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha.

PRIMJENA:

Priprema:

- Nanesite prikladne cementne mase za izravnavanje korisnog poda, sukladno podacima proizvođača. U pravilu nemojte brusiti masu za izravnavanje, nego samo eventualne neravnine dijelom uklonite oštricom.
- Moguće mase za izravnavanje pronađite na popisu odobrenim cementnim masama za izravnavanje korisnog poda na: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Uzmite u obzir sve tehničke informacije proizvođača masa za izravnavanje.

Primjena:

- Odgovarajuće pripremite podlogu te je impregnirajte proizvodom FactoryBase sukladno tehničkim informacijama.
- Sredstvo za impregnaciju ostavite da se suši najmanje 3 sata i pričekajte da se potpuno osuši.
- Nanesite 1 sloj laka.

Za više detalja uzmite u obzir „Preporuku strukture mase za izravnavanje korisnog poda | lakirano“.

Njega radi održavanja kvalitete:

Detaljne preporuke za čišćenje i njegu navedene su u LOBA uputama za čišćenje "Lakirane cementne mase za izravnavanje". Ove općenite i specifične preporuke navedene su i na www.loba.de

VAŽNE NAPOMENE

Mehanička otpornost:

- Otporno na blago klizna ili valjna opterećenja.

Tekućine:

- Kod lakirane strukture radi se o otvorenom difuznom sustavu.
- Odmah sakupite tekućine jer kod duljeg djelovanja može doći do promjene boje.
- U slučaju oštećenja sloja (ogrebotine, rupe, porezotine, itd.), tekućine bi mogle neometano prodrijeti u masu za izravnavanje.
- Ovisno o vlastitoj boji mase za izravnavanje ili površinskog premaza, uočljivija će biti prljavština, primjerice tamna mrlja od kave na svijetloj masi za izravnavanje.

Na nepremazanu masu za izravnavanje stanite samo s presvlačkom obuće. Prljavština i vlažnost koje djeluju na masu za izravnavanje mogu se vidjeti nakon obrade površine.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja i kotačići stolice mogu uzrokovati mekšanje i promjenu boje. Opterećenja bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne, nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na normativnim zahtjevima. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke. Moraju se slijediti preporuke proizvođača mase za izravnavanje i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

Više naputaka na temu "dekorativna mineralna tla za nanošenje mase" pronađite u informativnom listu BSR državne udruge ovlaštenih stručnjaka za prostor i opremanje.