StyleFloor

PODNA OBLOGA

Bešavni mineralni 2K podni premaz. Za elegantan, bešavan izgled – idealno za renovacije i individualni dizajn.

- Minimalistički izgled zahvaljujući podu bez fuga
- Vrlo mala visina ugradnje – idealno za renovacije
- Optimizirano prianjanje na mnoge površine
- Kratki zastoji zahvaljujući brzim strukturama sustava
- Individualni dizajn zahvaljujući raznolikim bojama i tehnikama nanošenja
- Svojstva površine za mnoga područja primjene
- Posebno niska razina emisija sa sredstvom EMICODE EC1 Plus
- Prikladnost kotača stolica prema ISO 4918:2021-06

Područje primjene:

Pogodno za samonivelirajuće mase prikladne za stolice na kotačićima, PVC-linoleumske podove (ostatak udubljenja prema EN ISO 2434-1 ≤ 0,15 mm), pločice i estrihe. Privatna do lagano komercijalna područja, npr. stambeni prostori, uredi, kafići i trgovine. Prikladnost za kotačiće stolice ISO 4918:2021-06 s kotačićima DIN EN 12529:1999-05, tip W, u kombinaciji sa Style-Base i 2K Style.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
12200	16,25 kg	1	40

Skladištenje i prijevoz 12 mjeseci stabilno skladištenje. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.

22/01/2026

Upute za obradu

- Podloga mora biti čvrsta, trajno suha, nosiva, hrapava i bez sredstava za odvajanje. Meke ili slabo prianjajuće slojeve treba ukloniti, a pukotine čvrsto zatvoriti. Površina mora biti glatka, ravna prema DIN 18202, tablica 3, redak 4, i imati ujednačenu upojnost.
- Poštivati zahtjeve za podlogu prema DIN 18365, stavak 3.1.1.
- Podloga mora biti pripremljena tako da ispunjava zahtjeve za ugradnju podne obloge.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Propuha se mora strogo izbjegavati.
- Dobro protresite materijal.
- Učinak boje i tekstura uvelike ovise o načinu nanošenja i površinskom premazu. Za procjenu boje i ukupnog vizualnog dojma preporučujemo izradu dovoljno velikih uzoraka te po potrebi odobrenje investitora.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Smjesa je spremna za uporabu i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA Zubčasta gladkača S1 800–1000 g/m², 16–20 m²/pakiranje // LOBA Četka za teksturiranje // LOBA Venecijanska gleterica

VRIJEME SUŠENJA

- Pažljivo se može hodati i obrađivati najranije nakon 12 sati. Čekajte potpuno sušenje.
- Navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha.

Dodaci

Područje primjene, svojstva i izgled mogu se proširiti kombinacijom s LOBA dodacima. Za moguće kombinacije, detaljne informacije o primjeni i vremena sušenja, molimo pogledajte odgovarajuće tehničke informacije o dodacima.

PRIPREMA

- Uklonite slojeve koji nisu nosivi. Podloge s neravninama, pukotinama i/ili ostatkom vlage moraju biti pripremljene i/ili izravnate, kao što je to potrebno za pripremu podloge za podnu oblogu.
- Podloge prethodno obraditi s LOBA StylePrep-om, nerazrijeđeno, količina nanosa 80-120 g/m². Vrijeme sušenja min. 2 sata.

PRIMJENA

- Dobro protresite tekuću komponentu i ulijte je u čistu posudu za miješanje. Po potrebi dodajte LOBA StyleColor u tekuću komponentu prije miješanja. Dodajte praškastu komponentu tijekom miješanja i miješajte bez grudica 3 minute pomoću LOBA Mikser s Dvostrukim Perajama. Nakon 2 minute stajanja, ponovno promiješajte smjesu. Nakon miješanja, obradivo 40 minuta. Visoka temperatura skraćuje vrijeme obradivosti.
- Tijekom obrade ne miješajte smjesu ponovno, jer to može izazvati vidljive razlike u boji.
- Nanesite sloj pomoću LOBA Zubčasta gladkača S1, vođeni Osnovna gladkača što je moguće okomito kako biste postigli potrebnu količinu materijala.
- Pravovremeno zamijenite zubčastu gladkaču, osiguravajući potpuno navlaživanje za preporučenu količinu nanošenja.
- Izgladite zubne utore pomoću LOBA Četka za teksturiranje, alternativno s LOBA Venecijanska gleterica.
- Vrijeme sušenja min. 12 sati.
- **VAŽNO:** Hodajte po neobrađenoj površini samo s navlakama za cipele ili samoljepljivom folijom na đonovima. Prljavština i vlaga koja djeluje na površinu mogu postati vidljive nakon obrade.
- Brusite površinu jednom diskom i dvostrukim brusnim diskom P 120.
- Jednoliko prelazite površinom brusilice, izbjegavajte poliranje pojedinih dijelova.
- Usisajte površinu.
- Provjerite da usisavač, podna mlaznica i crijevo ne ostavljaju tragove na površini.
- Nanesite 1x LOBA StyleBase.
- Vrijeme sušenja minimalno 3 sata, pričekajte potpuno sušenje.
- Zatim nanesite obradu površine kako biste postigli željeni izgled/funkciju.

ZAVRŠNA OBRADA POVRŠINE

2K lak za izuzetno mat izgled, posebno otporan na habanje i s vrlo niskom emisijom

1x LOBA 2K Style

1K lak s performansama 2K laka, vrlo niska emisija i izrađen na bazi obnovljivih sirovina, mat ili polumat

2x LOBA EasyFinish Neo

2K lak s iznimno visokom otpornošću na kemikalije i omekšivače, polumat

2x LOBA 2K Resist

22/01/2026

Opće napomene

U prostoriji smije se koristiti samo materijal iz iste proizvodne serije.

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja i kotačići stolice mogu uzrokovati mekšanje i promjenu boje. Opterećenja bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne, nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i svi daljnji savjeti i preporuke koje dajemo za savjetovanje izvođača temelje se na našem dosadašnjem iskustvu i odnose se na standardne uvjete. Zbog brojnih mogućnosti primjene i uvjeta obrade, ne oslobađamo korisnika obveze provođenja vlastitih ispitivanja ili dobivanja tehničkog savjeta konzultacijom s našim tehničkim odjelom za primjenu. Molimo obratite pozornost na sustav TTT „StyleFloor: Bešavna mineralna podna obloga s karakterom“. Potrebno je poštivati preporuke proizvođača masa za izravnavanje i važeće norme, posebno podatke Industrieverband Klebstoff e.V. TKB – list 19 te informativne listove BEB 8.8, 8.9 i 8.10. Naša odgovornost regulirana je isključivo našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuje se ovom informacijom niti našim savjetima. Objavom nove tehničke informacije, stara gubi valjanost.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

22/01/2026