

# UV-Protect



ADALÉKANYAG



## Világos színű fák védelme a sárgulás ellen

Megvédi a világos színű fákat az UV-sugarak miatti sárgásodástól. Ez ugyanakkor problémákat okoz, ha később elmozdítanak rajta szőnyeget vagy bútorokat, és így a színváltozás jól látható lesz. A termék hatására elkerülhetetlenül világosabbá válnak a sötétebb színű fajták.

- Hosszú ideig megőrizhető a fa eredeti optikai hatása
- Használható mindegyik LOBA lakkal.
- Információ a LOBA-tól

## Alkalmazási terület:

Minden világos színű európai fafaján, pl. juhar, nyír, lucfenyő. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. A LOBA anyagra optimálisan kifejlesztve.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM		
11017	100 ml	15

Szárazanyag tartalom	20 ±2%
DIN4 szerinti viszkozitás	10 ±2s
Tárolás és szállítás	12 hónapig eláll. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell. Az ADR szerint nem veszélyes áru.



## Felhasználás

- A UV-Protect mindegyik LOBA vízbázisú lakkhoz hozzáadható. Az adagolandó mennyiség max. 2 %. Egy göngyöleg (100 ml) UV-Protectet 5 l (5 kg) lakkhoz kell keverni.
- Az adalékanyag minden festékrétegben jobb eredményt ér el.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### BEDOLGOZÁS:

Az adalékot csak közvetlenül a felvitel előtt kell hozzáadni, és alaposan össze kell rázni vagy keverni. A kétkomponensű rendszerek esetében a hozzáadás csak a keményítőanyagoknak a masszába való bedolgozása után történhet meg. Az adalékokkal kevert egykomponensű lakkot 24 órán belül, a kétkomponensűeket pedig a megadott időn belül fel kell használni. Tárolási stabilitásuk ennél hosszabb ideig nem szavatolható.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Köztes csiszolás:** Amennyiben több rétegben kell felvinni a lakkot, az egyes rétegek megfelelő tapadása érdekében 24 órán belüli felvitel esetén nem kell köztes csiszolást alkalmazni, azon túl viszont igen. Az utolsó bevonat előtt alkalmazott köztes csiszolás egyenletes felületet eredményez. Minden egyes köztes csiszolás után alaposan el kell távolítani a képződött port.

**Alapozó vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazása:** Az alapozó alkalmazása növeli a feldolgozás biztonságát, és lehetővé teszi illesztés- és csikmentes felületek létrehozását, a fa fajtájától szinte teljesen függetlenül. További információk a LOBA legújabb termékkatalógusának fafajtákat ismertető listájában található.

**Éltapadás:** A vízbázisú lakkrendszerek hajlamosak éltapadásra.

A hézagok rendszertelen elrendeződése és a velejáró blokk-képződés több intézkedéssel is megelőzhető: Parketták nyírásálló, illetve szilárdan rugalmas ragasztása, a hézagok gondos glettelése, megfelelő alapozó, például LOBA EasyPrime alkalmazása, a lerakás előtt a kemény fapadlók hornyainak előkezelése lakkálló viasszal. Olyan intézkedések érvényesítése, amelyek a környezeti paramétereket, elsősorban a relatív páratartalmat, állandó értéken tartják. (Célszerű az ügyfelek alapos tájékoztatása). A jelenségre különösen hajlamosak a sérült régi padlók sérült, leváló ragasztóval, a rugalmasan ragasztott vagy szögezett parkettapadlók, a deszkapadlók, faburkolatok, ipari parketták, valamint a párhuzamosan lehelyezett parkettapadlók, padlófűtésre helyezett parketták, gyors nedvességkiegyenlítődsű faanyagok, mint pl. a bükk és a juhar.

**Kölsönhatás:** Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.