



2K Style extra matt

SZIGETELÉS



Vízalapú 2K poliuretán bevonat LOBA StyleFloor és cement alapú padlóspackelekhez. Erős igénybevételhez.

- Egyenletes matt felület
- Széles alkalmazhatósági terület, közterületeken is, R10-es csúszásmentesség
- Időhatékony, mivel LOBA StyleBase-szel 2 rétegben alkalmazható (1x alapozás, 1x tömítés)
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Különösen csekély emissziójú, EMI CODE EC1 Plus

Alkalmazási terület:

Parketta, fa- és parafa padlókhöz, valamint LOBA StyleFloorhoz alkalmas. A DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló. Erős igénybevételhez lakóterekben, valamint üzleti felhasználásra.



Műszaki adatok

Igénybevétel



CIKKSZÁM

11745



5 kg



2



96

Fényességi fok* 20

Száranyag tartalom 38 ±2%

DIN4 szerinti viszkozitás 31 ±2s

Tárolás és szállítás 18 hónapig eláll.
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE W2/DD+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/j): 140 g/l (2010).
A termék legfeljebb 40 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz(keverék keményítővel).

*A fényességi fok mérése 60°-os beesési szögnél, üvegen történik. Értéke a rétegvastagságtól és a száradáskor fennálló környezeti tényezőktől (hőmérséklet és relatív páratartalom) függ. Az így kapott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Felhasználás

- A kiegyenlítő masszát a gyártó előírásai szerint kell előkészíteni a használatra.
- Rázza fel a masszát, adja hozzá 10:1 arányban a keményítőt, és keverje bele. Ha részmennyiségeket kever összes, használjon LOBA mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után egy óráig feldolgozható.
- A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóléghőmérséklet +15 °C és +22 °C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a helyiség megfelelő szellőzése.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol Connected Systems része, a cementes, használati padló kialakító kenhető masszák finomítására. A jóváhagyott kombinációkat az alábbi címen megtalálja: https://www.loba.de/int_en/loba-wakol-connected-systems
- Rázza fel alaposan az anyagot.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA Microfaser 100-120 lakkhenger / kb. 100 ml(g)/m² = 10m²/l(kg)

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 4 óra elteltével szabad óvatosan rálépni.
- 24 óra után kismértékben terhelhető.
- Teljes terhelhetőség és fedés 5 nap után.
- A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBA Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki információkban.
- A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett.

ALKALMAZÁS:

Előkészítés:

- LOBA StyleFloor vagy megfelelő cement alapú padlószintező anyagokat a gyártó utasításainak megfelelően felvinni. A kiegyenlítő anyagok csiszolása negatívan befolyásolhatja a felületi bevonat tapadását.
- Kövesse a kiegyenlítő anyag gyártójának műszaki utasításait.

Felvitel:

- Az aljzatot szakszerűen előkészítse és LOBA StyleBase alapozóval alapozza meg a műszaki információknak megfelelően.
- Az alapozót legalább 3 órán át hagyja száradni, majd várja meg a teljes száradást.
- 1 réteg lakkot hengereljen fel.

További részletekért kérjük, olvassa el a „Cement alapú padló-szintező anyagok / lakkozás” című ajánlást.

Értéktörző ápolás:

A tisztításra és ápolásra vonatkozó részletes ajánlások a LOBA „Lakkozott cementes kiegyenlítő masszák” című ápolási útmutatójában található. Ezek az általános és termékspecifikus ajánlások megtalálhatók a www.loba.de webhelyen is.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Mechanikus ellenállóság:

- Enyhe csiszoló hatású vagy gördülő terhelésekkel szemben ellenálló.

Folyadékok:

- Lakkozott rendszerfelépítés esetén nyílt diffúziójú a rendszer.
- A folyadékokat azonnal fel kell törölni, mivel hosszabb behatás esetén elszíneződés következhet be.
- Ha a filmréteget érintő sérülések (karcolások, lyukak, vágások stb.) következnek be, a folyadékok akadálytalanul beszívódnak a kenhető masszába.
- A kiegyenlítő massa saját színétől, ill. a felületbevonattól függően erősebben kirajzolódnak a szennyeződések, pl. a sötét kávéfolt a világos kiegyenlítő masszán.

A bevonat nélküli kenhető masszára csak cipővédővel szabad rálépni. A kenhető masszára ható szennyeződések és a nedvesség a felület kezelése után meglátszódhat.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Tűzvédelem:

Rétegtévképző rendszerek:

A DIBt jóváhagyásnak való megfeleléshez és a DIN EN 14342 szabvány 1. táblázata szerinti Cfl-s1 tűzvédelmi osztály eléréséhez lakkok esetében max. 100 µm, keményviaszok esetében max. 50 µm szárazréteg vastagság szükséges.

Nem rétegtévképző rendszerek:

A DIN EN 14342 szabvány 1. táblázata szerinti Cfl-s1 tűzvédelmi osztály eléréséhez 20–60 g/m² felhordási mennyiséget kell tartani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

Kölcsonhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, székgyöngők lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hajfestőszerek, autók gumibroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy kérjen műszaki tanácsokat az alkalmazástechnikai osztálytól. Vegye figyelembe a kenhető massa gyártójának ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

A „dekoratív ásványi alapú önterülő padlók” témára vonatkozó további utasításokat a BSR (Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V., azaz Belsőépítészeti Esküdt Szakértők Szövetsége Nonprofit Szervezet) dokumentumában talál.