

# StylePrep



ELŐKÉSZÍTÉS



Oldószermentes diszperziós alapozó. Különböző aljzatok alapozásához a LOBA StyleFloor felhordása előtt.

#### Alkalmazási terület:

Alkalmas görgős székekhez megfelelő kiegyenlítő anyagokhoz, PVC-linóleum burkolatokhoz (maradék behatolás EN ISO 2434-1  $\leq 0,15$  mm), csempekhez és esztrichekhez. Magán- és könyvkereskedelmi területek, pl. lakóterek, irodák, kávézók és üzletek.



## Műszaki adatok

CIKSZÁM			
12400	5l	4	128

#### Tárolás és szállítás

12 hónapig eláll.  
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

#### GISCODE

D1

#### 2004/42/CE

A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010).  
A termék legfeljebb 0 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

## Felhasználás

- Az aljzatnak szilárdnak, tartósan száraznak, teherbíró, tapadó és szétválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A puha vagy nem szilárdan tapadó rétegeket el kell távolítani, a repedéseket erősen össze kell zárni. A felületnek simának kell lennie, a DIN 18202 táblázat 3. 4. sor szerinti síkosságot és egyenletes nedvszívó képességet kell mutatnia.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +22 °C között, a helyiség megfelelő szellőzése.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

Mikroszálás lakkhenger, 100-120 / 80-120 ml/m<sup>2</sup>

### SZÁRADÁSI IDŐ

- legalább 2 óra
- Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.
- **Megjegyzés:** A túl korai újramegmunkálás repedéseket okozhat a LOBA StyleFloor felületen, míg az elégtelen nedvesítés vagy a LOBA StylePrep sérülése eltérő nedvszívó viselkedéshez vezethet, ami színeltérésekben és foltképződésben nyilvánulhat meg.

### MEGJELENTKEZÉS

- Egyenletesen alkalmazza.
- Biztosítsa a felület teljes nedvesítését.
- Kerülje a tócsák kialakulását.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban.

A dokumentumban szereplő információk, valamint minden további tanács és ajánlás, amelyet a feldolgozó tanácsadására adunk, eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szabványos feltételekre vonatkoznak. A sokféle felhasználási és feldolgozási körülmény miatt a felhasználót nem mentesítjük a saját kísérletek elvégzése vagy a műszaki tanácsadás beszerzése alól az alkalmazástechnikai osztályunkkal való konzultáció útján. Kérjük, vegye figyelembe a TTT „StyleFloor: Hézagmentes, karakteres ásványi padlóburkolat” előírásait. Be kell tartani a kiegyenlítő anyag gyártók ajánlásait és a hatályos szabványokat, különösen az Industrieverband Klebstoff e.V. TKB 19 adatlapját, valamint a BEB 8.8, 8.9 és 8.10 tájékoztatókat. Felelősségünket kizárólag Általános Szerződési Feltételeink szabályozzák, és azt sem ezen információk, sem tanácsadásunk nem bővíti. Új műszaki információ megjelenésével a korábbi érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.